

KERAMIKOS DEGIMO KROSNYS KAUNE XV–XVI a.

DAINIUS BALČIŪNAS

Archeologiniai tyrinėjimai Kauno senamiesčio vyksta jau ketvirtą dešimtmetį. Be žvalgomųjų ir išsamių tyrimų, daug informacijos suteikia vadinamoji archeologinė pricžiūra, kai vykdomi žemės kasimo darbai jau ištyrinčioje vietoje arba darbų metu aptinkami nežinomi archeologiniai objektai ir jie tyrinėjami.

Svarbią vietą senamiesčio archeologiniuose tyrimuose užima pastatų pamatu, rūsių tyrinėjimai, kurių metu dažnai aptinkamos krosnių liekanos, kurias pagal paskirtį galima suskirstyti į 6 rūšis:


1. Hipokausto tipo krosnys pirtims ir džiovykloms;
2. Bravoro tipo krosnys su atvira ugniauvieta;

3. Metalo lydymo krosnys;
4. Vaško lydymo krosnys;
5. Keramikos degimo krosnys;
6. Patalpų šildymo krosnys.


Bandysiu aptarti keramikos degimo krosnis, kurių Kauno senamiesteje rasta septynios (pav. 1). Krosnys aprašomos chronologine tvarka, datavus radinius nuo seniausių laikų – XIV a. pabaigos – XV a. pradžios iki vėliausių – XVI a. pabaigos. Seniausios krosnys aptiktos prie dabartinės Vilniaus, M. Daukšos, Muitinės gatvių, t. y. seniausioje miesto dalyje. Jos yra trys. Tiesa, seniausios krosnies buvimas tik numanomas, čia aptiktos liekanos pastato – puodžiaus

Sutartiniai žymėjimai:

- 1 Kauno pilis,
- 2 Katedra,
- 3 Vytauto bažnyčia,
- 4 Rotušė,
- 5 Šv. Jurgio bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas,
- 6 Šv. Trejybės bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas,
- 7 Šv. Mikalojaus bažnyčia,
- 8 Dominikonų bažnyčia,
- 9 Šv. Gertrūdos bažnyčia,
- 10 Miesto siena ir bokštas,
- 11 Jėzuitų bažnyčia,
- (34) Kvartalo Nr.,
- (○) Keramikos degimo krosnys.




1 pav. XV–XVI a. Keramikos degimo krosnys Kauno senamiesteje. Piešė Verutė Trečiokienė.



4 p a v. II krosnies pjūvis (A) ir planas (B): 1 – molinis padas ir sienelės, 2 – pelenai su degto molio gabala, 3 – juodžemis su degėsiai, 4 – degto molio gabalai su keramikos šukėmis. Piešė Verutė Trečiokienė.


20 cm. Virš pakuros – suodžių degésių sluoksnis, kurio storis apie 20 cm. Degimo kamroje – degusio molio gabalai, greičiausiai kupolo likanais ir keramika. Krosnyje buvo degama redukcinėje aplinkoje – visa keramika pilkos spalvos.

Krosnyje rasti 5 puodai – 2 svciki, 3 deformavęsi nuo temperatūros (žr. 4 viršeli) – 30 fragmentų pakraštelių ir sienelių, iš kurių 10 ryškiai deformavęsi, susilydę į gabalą. Matyt, degimo metu temperatūra pakilo daugiau kaip iki tūkstančio laipsnių ir įvyko avarija – krosnies kupolas griuvo, todėl rasti deformuoti gaminiai, galbūt vėliau kiti sumesti kaip nereikalingi ir brokuoti. Sveikųjų puodų pakraštelių attlenkti į išorę, pastorinti, viduje yra profiliavimas dangtelui (pav. 5:2, 3). Puodų aukštis – nuo 13 iki 16 cm. Dugnų skersmuo nuo 8,9 iki 10,8 cm, angų – nuo 12,2 iki 13,3 cm, skersmuo labiausiai išpūstojo pilvelio vietoje 16,3–17 cm. Peteliai puoštū horizontaliomis rievėmis, molio masėje rasta vidutinio stambumo ir smulkiai grūsto akmens priemaišų. Be jų, rasta 4 fragmentai sienelių (vienos jų išorė



5 p a v. Keramika iš II krosnies: 1 – puodyninius koklius, 2 – puodas, 3 – puodynėlė. Piešė Verutė Trečiokienė.

šiliuota) ir dugnų, 3 ašočių šiliuotos, puoštos išpaustais stačiakampiais, rombais, šukės, 1 keptuvės kojelė. Rasta 17 fragmentų puodyninių koklių su kvadratinė aanga (pav. 5:1). Koklių aukštis apie 14,5 cm, dugno skersmuo – nuo 7,2 iki 8,5 cm. Pakraštelių profiliuoti, nuolaidūs į vidų, kraštinių ilgis apie 11 cm. Koklio išorėje ryškios žiedimo rievės, molio masėje yra smulkiai grūsto akmens priemaišų. Pagal šiuos radinius krosnis datuojama XV a. pabaiga – XV a. pradžia.



6 p a v. III krosnies planas ir pjūviai (B-B, A-A): I – aikštelė prie pakuros, II – pakura. Piešė Verutė Trečiokienė.

sluoksnelis. Išliko tik krosnies apatinė dalis – pakura. Degimo kamero nugriuvusi. Žiūrint iš viršaus, krosnis primena varpą (pav. 6). Pakuros anga–arka įrengta rytų pusėje. Prieš ją ir aplink krosnį išgrjsta aikštelė, panaudojant plytų, plytelinių, nerviūrinių plytų dalis ir sveikas plytas, surišant jas moliu (pav. 6:I). Aikštelės didžiausias ilgis – 0,9 m, ji nežymiai kyla rytų kryptimi. Pakuros anga netaisyklingos arkos formos: aukštis 42 cm, plotis 48 cm. Krosnies sienelių storis – 20–24–37 cm. Pakuros ilgis 1,13 m, išlikęs aukštis – 0,6 m. Pakuros pade kietai susigulėję pelenai, vakariniam gale – 22 skersmens skylė dūmams ir liepsnai patekti į degimo kamерą. Pati pakura, kaip ir aikštelė, mūryta iš sveikų plytų, nuolaužų ir nerviūrinių plytų, surišant ir aplaistant moliu. Nerviūrinių plytų dydžiai 26,5x8x7,8; 25,5x8,4x8,2 cm; plytų dydžiai 27x8,5; 29x9 cm. Krosnis užpilta 0,2–0,6 m storio degusio molio su puodyninių koklių fragmentais sluoksniu. Tai degimo kameros kupolo liekanos. Sluoksnje rasti 2 sveiki puodyniniai kokliai su kvadratine anga (pav. 7). Dugnų skersmuo 9–9,5 cm, koklių aukštis 10,8–11,8 cm, anga beveik kvadratinė 11,1x12 ir 11x11 cm. Pakraštelių plotis 1,1–1,2 cm, jie profiliuoti, nuolaidūs į vidų. Vienas koklis aptekėjės žalia glazūra. Kokliai iš dalies redukuoti, galbūt atsitiktinai patekus dūmams į degimo kamerą. Molio masė su smėlio priemaiša. Be jų, rasta 17-os puodyninių koklių fragmentai. 2 vienetų dugnai puošti rozete su iškiliu apskritimu. Be koklių, rasta ir virtuvinių indų šukių: puodo pakraštelių karklo lapo formos, degtas redukcinėje aplinkoje, 2 virimo puodų pakraštelių atlenkti į išorę su profiliavimu dangteliu. Molio masėje yra stambiai grūsto akmens priemaišų.

6 p a v. III krosnies planas ir pjūviai (B-B, A-A): I – aikštelė prie pakuros, II – pakura. Piešė Verutė Trečiokienė.

III KROSNIS

Trečiojo degimo krosnis, rasta Kauno senamiestuje, yra pastato Muitinės g. 7 kieme, rasta 1990 m. žvalgomujų archeologinių tyrimų metu (Balčiūnas, Žalnierių, 1990š.). Ji įrengta duobėje, igilinta į žemę apie 50 cm. Aplinkoje iki krosnies pastatymo susidarė tik 30 cm storio pilkai rusvos dirbamosios žemės

Rasti 3 puodų žaliai glazūruotu vidumi pakraštėliai, dubens ir lėkštės fragmentai. Tarp radinių vyrauja puodyniniai kokliai. Krosnį stratigrafiškai ir pagal radinius datuojame XVI a. pradžia.

Šios trys krosnys yra seniausios iš iki šiol rastųjų, įrengtos seniausioje Kauno senamiesčio dalyje, visai šalia pagrindinių gatvių. Didelė dalis pastatų buvo mediniai, užstatymas tankus, todėl miestas dažnai kentėjo nuo gaisrų. Siekiant jų išvengti, krosnys, pirtys ir degtinės varyklos buvo stumiamos į miesto pakraščius, t. y. į rytus.


1540 m. liepos 17 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo privilegijoje sakoma, kad pajamos iš šių objektų turi patekti į miesto kasą.

Rytinėje senamiesčio dalyje, netoli nuo miesto sienos, gyveno tutoriai, atsikėlę po 1397–1398 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto žygį prie Dono ir į Krymą. Jie buvo apgyvendinti Trakuose, Vilniuje, Kaune, Punioje, Lydoje, Krėvoje, Nauzagduke, Gardine. Miestuose apsigyveno neturtingiausių, nekilmingų, buvusių belaisvių palikuonys. Tutorių tradiciniai amatai laikomi daržininkystė, arklių auginimas, vežčiavimas, odos dirbimas. Kaune, atrodo, jiems pavesta ir sargyba prie miesto sienos, o vieneri vartai pavadinti Tutorių vartais. Dabartinės D. Poškos gatvės (buvusi Didžioji Tutorių) rajonas vadintas *Tatarska okolica*. Tai nemaža kalva, ją apima 33 senamiesčio kvartalas. Daugelio tyrimų metu 1986, 1988, 1990 m. čia rasta 4 keramikos degimo krosnys (pav. 1).

XVII a. puodžių cecho statute tik apie katalikų ir stačiatikių galimybę verstis puodininkyste, tutoriai čia neminimi. Galbūt šie sklypai buvo išnuomuoti amatininkams arba šiuo verslu tutoriai vertési nelegaliai.


IV KROSNIS

1988 m. atliekant 33 kvartalo žvalgomuosius archeologinius tyrimus pastato D. Poškos g. 20 kieme, rastos keramikos degimo krosnies liekanos (Balčiūnas, 1988š). Krosnis stovėjo ant natūralaus šlaito, jos pakura įleista į ižemę apie 0,6 m. Krosnis buvo beveik apskritimo plano, išliko tik apatinė pakuros dalis (pav. 8). Krosnies viršus yra nežinomas. Pakuros vidaus skersmuo 1,53 m. Sienelės mūrytos iš pusplycių, išterpiant akmenis ir surišant jas moliu. Sienelių storis nuo 13 iki 16 cm, didžiausias išlikęs aukštis 47–57 cm. Iš šiaurės ir vakarų sienelėse išgriovos, kur buvusi pakuros anga – neaišku. Rytinėje pusėje gulinčios 2 pusplytės buvo atramos perdangai



8 pav. IV krosnies pakuros liekanos, planas ir pjūvis A-A: 1 – pakuros sienelės, 2 – padas, 3 – perdangos atramos. Piešė Verutė Trečiokienė.

tarp pakuros ir degimo kameros. Visa pakura iš vidaus glaistytą moliu, padas susidarės iš perdegusio, suskeldėjusio molio ir susigulėjusių pelenų. Pakura užpilta permaišyta rusva žeme su degusio molio gabala (perdangos ir kupolo liekanomis) bei keramikos šukėmis. Tai puodyninių, plokštinių koklių fragmentai, indų šukės. Rastas sveikas puodyninis koklis kvadratine anga (pav. 9:1) ir dalis kito. Angos dydis 15x14–13,5x13,5 cm, aukštis 11 cm, dugno skersmuo 9 cm. Plokštinių koklių fragmentai kelių variantų: plokštė lygi su apskritu įdubimu viduryje, plokštė puošta pynutėmis ir augalais, žaliai glazūruoti. Krosnių karūnėlės 2 tipų: arkoje aprėminta angelo galvutė su sparneliais, susijungiantys trikampiai (pav. 9:3). Krosnies „stogo“ plokštė puošta žvynais, žaliai glazūruota (pav. 9:2). Visų koklių molio masėje labai smulki grūsto akmens ir smėlio priemaiša. Jie degti oksidaciniėje aplinkoje, rausvos spalvos. Tarp indų



9 p a v. Keramika iš IV krosnies: 1 – puodyninis koklis su kvadratine anga, 2 – krosnies „stogo“ čerpė, 3 – krosnies karūnėlė, 4 – puodas.
Piešė Verutė Trečiokienė.


šukių rasti sveiki puodas (pav. 9:4) ir puodelis. Puodo pakraštėlis status, profiliuotas. Angos skersmuo 13,3 cm, dugno – 10,6 cm, aukštis 18,5 cm, plotis petelių srityje 17,5 cm. Vidus žaliai glazūruotas, išorėje peteliai puošti horizontaliomis rievėmis. Degtas oksidaciniéje aplinkoje, tačiau, degimo pabaigoje į kamara patekus dūmams, igavo rusvai pilką spalvą. Sveiko puodelio pakraštėlis profiliuotas, angos skersmuo 11,4 cm, dugno – 8,5 cm, aukštis 13,8 cm. Kitų indų pakraštėliai profiliuoti, peteliai puošti išpaustų rombų ornamentu, vidus aptekėjės žalia glazūra, žaliai glazūruoti ir rastieji dugnai, sienelės šukės. Visi degti oksidaciniéje aplinkoje, rausvos spalvos. Keletas pakraštelių atlenkti į išorę ir prispausti, degti redukcinéje aplinkoje. Tai rodytų, kad krosnyje degti indai tiek redukcinéje, tiek oksidaciniéje aplinkoje. Be jų, rasti fragmentai dubenų, lėkščių, bokalų, puodų dangteliai, keptuviai. Iš viso rasta 19 koklių fragmentų ir 146 vienetai indų šukių, datuojamų XVI a. viduriu – antraja puse.

V KROSNIS

V krosnis 33 kvartale rasta 1982 m. statant naują pastatą. Pamatų duobėje aptikus neaiškų įrenginių, tuometinė Paminklų apsaugos inspekcija darbus pristabdė ir sudarė sąlygas archeologams jį tyrinėti.

Buvo rasta 2/3 keramikos degimo krosnies pakurinės dalies (Žalnierius, Butkienė, 1986š). Krosnies pakura apskritimo formos, įrengta ižemyje iškastoje duobėje – 1,3 m gylyje (pav. 10). Išlikusi tik pakurinė dalis, perdanga ir kupolas neaiškūs. Pakuros vidaus skersmuo 1 m, sienelių storis 17–20 cm, mūryta iš pusplyčių, surištant jas moliu. Šiaurės rytu dalyje yra 1,05 m ilgio savotiškas tunelis, užsibaigiantis išsišakojimu (pav. 10:4). Tunelis mūrytas iš pusplyčių, viršuje suskliaučiant, jo plotis 46 cm, aukštis 40 cm. Pade moliné asla, nežymiai kylanti. Spėjama, kad čia buvo krosnies kaminas. Pakuros anga buvo priešingoje, neišlikusioje dalyje. Greičiausiai tai krosnis su vadinamaja horizontalia trauka. Pakuros sienelės viršuje nežymiai linksta, žemėje esanti krosnies pakura buvo 0,9–1,1 m aukščio, kokie aukščio buvo degimo kameros kupolas, nežinome. Pakuros grindys išdėtos plytgaliais, rištais moliu, visa pakura viduje glaistyta moliu. Krosnies pakura ir duobė aplink ją užpilta ruda maišyta žeme su degėsiais, plytų nuolaužomis, degusio ir „žolio“ molio gabala. Preparuojant šį sluoksnį, surinkta 360 vienetų radinių. Didele dalis indų nebaigtai gaminti, be ištisinio glazūravimo, glazūra nuo perkaitimo suputojusi, kai kurių sienelės ir pakraštėliai nuo per aukštost temperatūros deformavęsi. Rasta koklių ir virtuvės bei stalo indų. Tarp koklių daugiausia rasta puodyninių koklių su kvadratine anga – 5 sveiki ir 174 fragmentai. Jų pakraštėliai profiliuoti, nuolaidūs į vidų, jų plotis 2–3 cm (pav. 11:1–3). Koklių aukštis 11,8–12,4–13 cm, dugno skersmuo – 7,5–8–9,2 cm, angos dydis 11,6x11,2; 10,6x10,3; 10,6x9,7 cm. Vieno koklio dugnas puoštas rozete. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidaciniéje aplinkoje, rausvos spalvos, tačiau pagal tai, kad lūžio viduryje pilka, matyti, kad buvo nevisiškai išdegta. Kai kurie kokliai aptaškyti žalia glazūra.

Plokštinių koklių rasta 47 fragmentai. 9 fragmentuose vaizduojamas stilizuotas augalas – vaisius (pav. 11:4). Plokštė igilinta, rėmelio plotis 3,3–3,1 cm, vienas aptaškytas žalia glazūra. Molio masė lūžyje ne visai išdegusi – rusvai pilka. Kiti fragmentai puošti reljefiniu įdubusių apskritimu, jų rasta 7 fragmentai. Frizinio karnizinio koklio fragmentas puoštas senio galva su sparnais – bangpūčiu (pav. 11:5), dekoratyvinės čerpės – krosnies „stogo“ fragmentas puoštas žvynais.



10 p a v. V krosnies planas ir pjūviai (I-II): 1 – pakuros sienelės, 2 – plytų padas, 3 – skliautas-dūmtraukis, 4 – kamojo pamatas, 4a – molio juosta. Piešė Verutė Trečiokienė.

Didelę radinių grupę sudaro puodai ir puodynės. 20 fragmentų puodų pakraštelių su ąsomis pakraštelių atversti į išorę, suapvalinti, petelių srityje horizontalios žiedimo rievės, vidinėje pusėje profiliavimas dangtelui. Ašų plotis 2–2,6 cm, kai kurie aptaškyti žalia, geltona glazūra. Degtis oksidacineje aplinkoje, tačiau ne visiškai, molio masė pilkai rusva.

25 fragmentai puodų pakraštelių pastorinti, profiliuoti. Molio masėje esanti vidutinio ir smulkaus stambumo grūsto akmens priemaiša yra panaši į virimo puodų, tačiau išorėje jie puošti horizontaliomis rievėmis. Panašios keramikos rasta Trakų senamiestyje. Išdegta ne visiškai, spalva pilka ir rusvai pilka.

10 fragmentų puodynų profiliuotais pakrašteliiais, jų peteliai puošti horizontaliomis rievėmis, dviejų

vidus žaliai glazūruotas. Išdegta ne visiškai, spalva pilka ir rusvai pilka.

7 indų pakraštelių ir sienelės deformavęsi nuo karščio.


10 fragmentų dubenų pakraštelių ir sienelių. Pakraštelių atlenkti į išorę ir prispausti, 2 puošti įrėžtų bangelių ornamentu. Molio masė pilkos, rusvai pilkos, rusvos spalvos; 2 lėkščių pakraštelių fragmentai, molio masė rusvai pilkos spalvos.

Kai kurie radiniai gali būti XVI a. pradžios, kiti datuojami anžiaus antra puse ar pabaiga, atrodo, kad krosnis veikė ilgą laiką, sugriauta ir užpilta ne vėliau kaip XVII a. pradžioje.


VI KROSNIS

1989 m. statant naują gyvenamajį namą D. Poškos g. 6, pamatų duobėje iškilo keramikos degimo krosnies liekanos (VI) (Bertašius, 1989š). Pusė krosnies yra po dabartine D. Poškos gatve, matyt, gatvė buvo siauresnė. Krosnis pastatytas 1,2 m gylio duobėje, nuo pilkšvo smėlio sluoksnio, kuris panašus į dirbamą žemę. Krosnis apskrito plano, labai didelė, vidaus skersmuo 2,6 m (pav. 12). Sienelių storis 0,35–0,48 m, išlikęs aukštis 1,15 m. Statyta iš akmenų ir plytų, surišiant moliu ir aplipdant juo iš išorės bei vidaus. Plytos su braukomis 26,7x12,5x7; 28x13,8x7,5 cm dydžio, akmenys sutrūkinėjė nuo aukštos temperatūros. Rastoji krosnies dalis, atrodo, yra tik pakura. Pakuros anga įrengta iš rytu pusės, segmentinės arkos formos, 0,68 m aukščio ir apie 0,6–0,7 m pločio. Pakuros padas gristas plytų nuolaužomis, akmenimis, virš jo ketas 5–10 cm storio pelenų sluoksnis. Kokio aukščio buvusi pakura, neaišku, tačiau virš pelenų esantis 0,4 m storio degusio molio, grindų plytelių gabalų kartu su keramikos šukėmis sluoksnis susidarė sugriuvus perdangai tarp pakuros ir degimo kameros (pav. 12:2E). Užpylimo viršuje esantis 25–30 cm storio molio ir akmenų sluoksnis su keramika yra krosnies kupolo liekanos (pav. 12:2G). Aplink krosnį esantis smėlis paraudės nuo karščio, tai rodo, kad krosnis naudota ilgą laiką. Pakuros užpylime rasti kokliai fragmentai ir puodų šukės.


Plokštinių kokliai rasti fragmentai su siauru rémeliu, jų dydis neaiškus. Kokliai puošti augaliniu geometriniu, geometriniu ir augaliniu ornamentu, žaliai glazūruoti. Karnizinio koklio fragmentas puoštas stilizuotais delfiniais ir žmonėmis, žaliai glazūruotas (pav. 13). Visi kokliai degti oksidacineje aplinkoje, molio masė rusvos spalvos. Rastas tik vienas fragmentas puodynинio koklio su kvadratinė anga, profiliuotu pakrašteliu, nuolaidžiu į vidų.



11 p a v. Keramika iš V krosnies: 1, 2, 3 – puodyniniai kokliai su kvadratine anga, 4 – plokštinis koklis, 5 – karnizinius koklis. Piešė Verutė Trečiokienė.



12 p a v. VI krosnies pjūvis: 2 – pakuros sienelės, 2C – plytų padas, 2D – pelenai, 2E – plytų nuolaužos, akmenys, 2F – akmenys, molis, juodžemis, 2G – molis, keramika, akmenys. Piešė Verutė Trečiokienė.



13 p a v. Karnizinis koklis iš VI krosnies. Piešė Verutė Trečiokienė.

Rastieji puodų pakraštėliai statūs, profiliuoti išorėje, vidinėje pusėje profiliavimas dangteliai, daugumos vidus žaliai glazūruotas, molio masėje rasta vidutinio stambumo arba smulkių rusvos spalvos grūsto akmens priemaišų.

Asočio ir dubens rasta po vieną šukę, puoštą išpaustu ornamentu, bei viena keptuvės koja.

Pagal radinius sprendžiama, kad krosnis veikė XVI a. viduryje – antroje pusėje.

VII KROSNIS

Tame pačiame sklype (D. Poškos g. 6), 47 m į šiaurę nuo gatvės linijos, 1988 m. rasta 2/3 išlikusios keramikos degimo krosnies (Balčiūnas, 1988). Perkasoje atkasta krosnies šiaurinė pusė, jos kupolo viršus nugriautas, išleidžiant sandėliuko betoninius pamatus. Krosnis apmatuota, surinkti archeologiniai radiniai ir perkasa užpilta. 1991 m šiame sklype statant garažus, nugriovus sandėliukus, krosnis atkasta dar kartą ir visiškai ištyrinėta.

Krosnis statyta 1,9 m gylio duobėje, iškastoje natūraliame smėlyje, vėliau smėliu užpilant visą pamatų duobę. Žemės paviršiuje greičiausiai kyšojo tik pats kupolas. Krosnies pakura ištesto ovalo formos, didžiausias ilgis 1,27 m, mažiausias – 1 m (pav. 14). Sienelių storis 17–19 cm, statybai naudojant daugiausia plytgalius. Jų dydis 25x13x7,5; 13,5x8,2; 28x8,3; 14x8 cm. Išorėje krosnies ilgis 1,6 ir 1,38 m. Šiaurės ryti pusėje įrengta pakuros anga, ištraukta į priekį 0,56 m (pav. 14:C–C). Angoje sumūryta segmentinė sarama iš briauna dėtų plytų, jos aukštis 0,38 m, plotis 0,55 m (pav. 14:C–C). Susidarės savotiškas tunelis storai apdrėbtas moliu. Pakuros padas klotas iš $\frac{1}{2}$ ir $\frac{3}{4}$ plytų gabalų, smėlis po juo rusvas nuo karščio. Apatinė pakuros sienelių dalis statyta iš

akmenų su pusplytėmis, užtrinant viduje beveik 2 cm storio molio tinku. Degimo kamerą nuo pakuros skyré perdanga, deja, neišlikusi. Jos buvimą rodo 7 atramos, suformuotos iš $\frac{3}{4}$ plytos, moliu pritvirtintos prie sienclii. Rastoji krosnies dalis buvo 1,05–1,2 m aukščio, pagal sienelių linkimą galima spėti ją buvus 1,65 m aukščio, kūgio formos. Kamino krosnis neturėjo, dūmai, matyt, išeidavo pro kupolo viršuje buvusių skyle. Jokio statinio ar pašiūrės buvimo pėdsakų neaptikta, tik prie pakuros angos rastos 2 grupės akmenų, matyt, duobės šlaitams sustiprinti.


Krosnies vidus užpiltas šviesiu juodžemiu su smėliu, o duobėje prie pakuros rasta ir nedegto molio gabalų. Užpylime daug archeologinių radinių, tarp jų vyrauja kokliai, kai kurie ne visai išdege, aptaškyti glazūra, deformavęsi.

Rastieji puodyniniai kokliai kvadratine anga, profiliuotais į vidų pakraštėliais. Angos dydis 11,5x11,3–8,5x9,5 cm, dugno skersmuo 9,3–7,4, aukštis 10,6–9,7 cm. Be sveikų, rasta 30 koklių sienelių ir dugnų profiliuotų pakraštelių fragmentų. Molio masėje – smulkių grūsto akmens priemaišų, jie degti oksidaciniéje aplinkoje, rausvos ir rausvai pilkos spalvos.

Rasti 4 fragmentai lovinių koklių. Koklyje vaizduojami Adomas ir Ieva prie rojaus medžio. Neišlikusioje dalyje, medžio apačioje, paprastai vaizduojamas žiedžiamas ratas – tai puodžių simbolis. Koklis neglazūruotas, molio masėje smulki grūsto akmens priemaiša, degtas oksidaciniéje aplinkoje, rausvos spalvos.

Rasti 2 tipai plokštinių koklių su neiprasta puošyba.

1-ojo tipo plokštėje vaizduojamas vyriškis su apsiaustu, dévintis renesansui būdingą kepurę, rankoje laikantis savotišką skeptrą, jam iš burnos rankos link eina 2 eilės karoliukų (pav. 15:4). Plokštė apréminta 2 eilių pjūklelio formos ornamentu. Koklio dydis 16,8x17,3 cm. Fragmentai neglazūruoti, išskyrus vieną – dengtą žaliai ir geltona glazūra. Tarp jų 2 fragmentai kampinių koklių. Mažoje plokštėje (dydis 7,2x17,2 cm) vaizduojamas stilizuotas augalas, ši koklio dalis žaliai glazūruota. Molio masėje smulki grūsto akmens priemaiša, rusvos spalvos. 2-ojo tipo koklio plokštės centre vaizduojamas profiliu vyriškis su kepure (pav. 15:3). Abipus jo skaičiai „1533“, portretas aprémintas apskritimu, stilizuotais augalo lapais, apačioje užrašas „KAROLUS V“. Koklyje vaizduojamas Karolis V (1519–1556), imperatoriaus Maksimilijono I anūkas, nuo 1516 m. Ispanijos karalius, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Centrinės ir Pietų Amerikos valdovas, vienas galingiausių pasaulio monarchų. Koklio dydis 17,5x17,5 cm, jis neglazūruotas, degtas oksidaciniéje aplinkoje.



14 pav. VII krosnies planas ir pjūviai. Piešė Verutė Trečiokienė.

Rasti 5 fragmentai plokštinių koklių su Žygimanto Senojo monograma, jie yra dviejų tipų.

1-ojo tipo plokštės viduryje vaizduojamas karališkasis erelis, aplink kurio kūną apsivijęs Sforcų žaltys (pav. 15:2). Rėmelis puoštas rombais su spurgeliais. Koklių dydis 17,5x17,5 cm, jie neglazūruoti, molio masėje smulki rusvos spalvos grūsto akmens priemaiša.

2-ojo tipo plokštės viduryje vaizduojamas stilizuotas erelis, jo kūną apsivijusi S raidė (pav. 15:1). Rėmelis puoštas ištęstais rombais su spurgeliais.

Koklių dydis 17,5x17,5 cm, jie neglazūruoti. Abiejų tipų koklių plokštės smarkiai igilintos.

Rasti 7 fragmentai stačiakampio plokštino koklio puošto stilizuotu augalu – aguona (pav. 15:5). Plokštės dydis 17x24 cm. Rėmelis puoštas stačia bangele. Plokštė igilinta, neglazūruota. Molio masėje labai smulki grūsto akmens priemaiša. Koklis degtas oksidaciniéje aplinkoje, kai kurie fragmentai aprūkę.

Plokštinių koklių fragmentai su stilizuotu vaisiumi, panašūs į rastuosius V krosnyje J. Gruodžio g. 19–21. Plokštės dydis 16,5x17 cm. Jie neglazūruoti, degti



1




2




3




4



5



6



0 3 cm

7

1 5 p a v. Kokliai iš VII krosnies. Piešė Verutė Trečiokienė.

oksidacinėje aplinkoje. Panašaus tipo yra kokliai su stilizuoto augalo žiedu su žiedlapiais, taip pat neglazūruoti, degti oksidacinėje aplinkoje. Šiuo kokliu rasta 7 fragmentai.

Vienas sveikas koklis ir 14 fragmentų yra puošti igilintu apskritimu–dubeniui. Jie yra 2 dydžių: 15x15,5 cm ir 17,8x18,8 cm, apskritimų dubenų skersmuo 12 ir 15,5 cm. 7 fragmentai žaliai glazūruoti, visi degti oksidacinėje aplinkoje (pav. 15:6).

Karnizinių koklių dekoravimas panašus į plokštinių koklių su Žygimanto Senojo monograma – plokščioji dalis puošta išteštais rombais su spurgeliais, volelis – išvija juosta su spurgeliais (pav. 15:7). Rasta 9 fragmentai tokį koklių ir dalis koklio su lygia plokštuma. Koklio dydis 21x15 cm, kai kurie fragmentai žaliai glazūruoti, degti oksidacinėje aplinkoje.

Krosnių karūnelių rasta trijų tipų: susisiekiantys trikampiai su spurgeliais, susisiekiantys trikampiai ir stilizuotos širdelės formos. Karūnėlės žaliai glazūruotos. Galima sakyti, kad rastos visos krosnies koklių dalys.

Neįprastas radinys – 11 cm skersmens molinis medalionas su barzdoto vyriškio profiliu. Galva pridengta kepure, ant kaklo galbūt grandinė. Radinys salyginai pavadintas modeliu koklio atspaudo gamybai, tačiau gali būti ir kita paskirtis.

Kita radinių grupė – indai maistui gaminti ir laikyti.

Tarp jų išskirtinis radinys – sveikas puodas, pakraštėlis atlenktas į išorę, su qasa. Puodo aukštis 16,8 cm, dugno skersmuo 9,3 m, angos skersmuo 10,5 cm, skersmuo petelių srityje 14,5 cm. Išorėje dekoruotas horizontaliomis rievėmis, molio masėje smulki grūsto akmens priemaiša, degtas redukcinėje aplinkoje, pilkos spalvos. Kitų indų pakraštėlių fragmentai degti oksidacinėje ar redukcinėje aplinkoje, rusvos ar rusvai pilkos spalvos, vidinėje pusėje profiliavimas dangteliniui. Keleto fragmentų pakraštėliai profiliuoti, degti redukcinėje aplinkoje, pilkos spalvos. Sienelių ir dugnų fragmentai degti oksidacinėje ir

redukcinėje aplinkoje, pilkos ir rusvos spalvos. Rasti fragmentai dubenų, kepimo lovio, ašočio, trikojo troškintuvu. Daugiausia degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, troškintuvu vidus žaliai glazūruotas. Įdomesnis yra trikampio ir nupjauto ritinio formos taurelės, viduje geltonai ir žaliai glazūruotos.

Rasta molinio tinklų pasvaro dalis. Pasvaro skersmuo 11,7 cm, sklyės skersmuo 1,8 cm, storis 2,7 cm.

Abiejų tyrimų metu surinkta ir į inventorinius sąrašus įtraukta 95 įvairių tipų koklių ir jų fragmentų 40 fragmentų įvairių indų maistui gaminti ir laikyti. Galbūt meistras labiau specializavosi koklių gamyboje.

Sprendžiant pagal datą ant koklio su užrašu „KAROLUS 1533“, krosnis veikė XVI a. viduryje ar antroje pusėje. Tai reiškia, kad tuo pačiu metu šiame sklype buvo naudojamos 2 krosnys – viena neįprastai didelė 2,6 m skersmens, kita – įprasto dydžio 1–1,3 m skersmens (VI ir VII). Galbūt tarp šių krosnių stovėjo puodžiaus dirbtuvė ar gyvenamasis namas, deja, tai nebus išaiškinta, nes šioje vietoje stovi daugiabutis namas, garažai.

Kasinėdami Kauno senamiestį tikimės rasti ir daugiau amatininkų puodžių dirbtuvu. Iki šiol rasta tik viena matricos (formos) dalis koklių gamybai. Joje matome stilizuoto augalo–vaisiaus motyvą. Forma datuojama XVI a. pradžia – pirma puse, ji rasta netoli III krosnies, senamiesčio 12 kvartale, kasant rūsi pastate Rotušės a. 5.

Kokliai su visiškai panašiu dekoru rasti krosnyse V ir VII – rytinėje senamiesčio dalyje, naudotose XVI a. viduryje.

Pastatų liekanų nė prie vienos krosnies, išskyrus 1-ają, nerasta, nepastebėta ir stulpinės konstrukcijos pašiūrių. Matyt, krosnis stovėjo atviroje vietoje. Kadangi degama buvo kelias paras, neabejotinai kažkur šalia buvo ir meistro gyvenamasis namas. Rastosios krosnys, dirbiniai gausa ir aukšta kokybė rodo Kaune klestėjus puodžių verslą. Dėl istorinių duomenų stokos negalime sužinoti amatininkų vardų, etninės priklausomybės.

ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

Balčiūnas D., 1988š – Kauno senamiestis. 33 kvartalo žvalgybiniai archeologiniai tyrimai // KPRPIA. F. 5.

Balčiūnas D., Žalnieriū A., 1990š – Kauno senamiesčio 13 kv. Sklypo V. Kuzmos 7/7 archeologiniai tyrimai // KPRPIA. F. 5.

Balčiūnas D., Žalnieriū A., 1994š – Kauno senamiestis 34 kvartalas. Pastato M. Daukšos g. 22 rūsio archeologiniai tyrimai // KPRPIA. F. 5.

Bertašius M., 1989š – Kauno senamiesčio 33 kvartalas. D. Poškos g. sklypas Nr. 6. Archeologinių žemės darbų priežiūros ataskaita // KPRPIA. F. 5.

Bertašius M., 1990š – Kauno senamiestis. Architektūros paminklas–pastatas Vilniaus g. 45–45a. Žemės darbų archeologinės priežiūros ataskaita. // KPRPIA. F. 5.

Bertašius M., Balčiūnas D., 1992š – Kauno senamiestis. D. Poškos g. 6 sklypo archeologiniai tyrimai // KPRPI. F. 5.

Merkys V., Samalavičius S., 1977 – Senųjų Vilniaus iškabų simbolika // Architektūros paminklai. Vilnius, 1977. T. 4, p. 81–104, 109–110, 115, 120.

Samalavičius S., Statybinių medžiagų gamyba ir įmonių susitelkimo vietas Vilniuje XVII–XVIII a. // Architektūros paminklai. Vilnius, 1977. T. 4, p. 29.

Świechowska A., Dukwicz R., 1955 – Warstat gancarski z konca XVII wieku // Szkice Staromiejskie. Warszawa, 1955, p. 151–152.

Žalnieriū A., Butkienė B., 1986š – Kauno senamiestis. 33 kvartalo rytinė dalis ir sklypas D. Poškos g. 6. Archeologinių tyrimų ataskaita // KPRPIA. F. 5.

SANTRUMPOS

KPRPIA – Kauno paminklų restauravimo projektavimo instituto archyvas

THE BURNING FURNACES OF CERAMICS IN KAUNAS IN THE 15th–16th c.c. Dainius Balčiūnas

Summary

On the archaeological research of the old part of Kaunas in 1986–1994 remnants of 6 furnaces which shape was close to an oval (Fig. 1) were found. It was determined that they were burning furnaces for ceramics. Their construction was disclosed according to the analogous furnace found in the old town of Warszawa. One of its parts is oval-shaped kindling mouth which is situated in the ground and the support on its top carrying a grille with holes for the flame. The burning chamber is situated over it and there the pots and other pottery goods are loaded. The burning chamber is covered with a sharp cupola-shaped cover.

On the site where the oldest furnace I was situated only burned clay, ash and remains of a building with a cellar were found. Pot tiles with cross-shaped hole dated to the late 14th–early 15th c.e. (Fig. 2, 3) were found. The furnace II is oval-shaped, moulded of clay (Fig. 4). In it pots which were deformed because of a high temperature, pot tiles with a square hole dated to the late 15th – early 16th c.e. were obtained (the 4th cover page, Fig. 5). Only a kindling part filled with pot tiles with a square hole dated to the early 16th c. of the furnace III remained (Fig. 6, 7). Other 4 furnaces were found in the eastern part of the old town which is traditionally considered the place of residence of Tatars.

Only the upper part of mouth and the foundation of the furnace IV remained (Fig. 8). In the load of the furnace pot tiles with a square hole, plain tiles, fragments of furnace crowns covered with a green glaze, a pot, a cup and various dishes covered with a green glaze inside – at all 146 samples dated to the midde of the 16th – the second half of the 16th c. were found (Fig. 9). The furnace V was equipped with a

horizontal draught. The heating part of the furnace with a chimney were found. In the load of the furnace pot tiles, fragment of dish edges which are not characteristic to the old town of Kaunas prevail. According to the finds it may be stated that the furnace was exploited in the 16th century.

The furnaces VI and VII were situated on the same site and used at the same time. The furnace VI is very large, its diameter is 2.6 m and the diameter of the furnace VII is 1.3 m. The heating part of the furnace VI and the heating part with a fragment of a cupola–shape cover of the burning chamber of the furnace VII remained (Fig. 12, 14). In the furnace VII unique finds, such as a fragment of a trough–shaped tile with symbols of potters, plain tiles with an image of a man with a sceptre in his hands, a tile with a bas–relief of a man, the inscription “KAROLUS” and the date “1533” (Fig. 15:3, 4) were found. Tiles with initials of Sigismundus the Old were found in 2 variants (Fig. 15:1, 2). At all 1000 tiles and their fragments were found. In addition, a whole pot, fragments of jars, frying–pans were found. Both furnaces are dated to the middle – the second half of the 16th century.

7 furnaces for burning of ceramics which were found in the old part of Kaunas are dated to the early 15th – the second half of the 16th c.c. according to the data of stratigraphical examinations and the finds. Their constructions and shapes are not unique. The great number of the found furnaces, high quality of products and high artistic level of them attest Kaunas to be a flourishing centre of handicrafts.

THE LIST OF ILLUSTRATIONS

Fig. 1. The furnaces for burning of ceramics of the 15th–16th c.c. in the old part of Kaunas.

Fig. 2. The section of the stratum of cultural layers on the site of a potter's workshop.

Fig. 3. Pot tiles with a cross-shaped hole found in a potter's workshop.

Fig. 4. The section (A) and the layout (B) of the furnace II.

Fig. 5. Ceramics from the furnace II.

Fig. 6. The layout and the sections (B–B, A–A) of the furnace III.

Fig. 7. The pot tile with a square-shaped hole found in the furnace III.

Fig. 8. The remains of the heating part, the layout and the section A–A of the furnace IV.

Fig. 9. Ceramics from the furnace IV.

Fig. 10. The layout and the sections (I–II) of the furnace V.

Fig. 11. Ceramics from the furnace V.

Fig. 12. The section of the furnace VI.

Fig. 13. The cornice tile from the furnace VI.

Fig. 14. The layout and the sections of the furnace VII.

Fig. 15. Ceramics from the furnace VII.

ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ В КАУНАСЕ В XV-XVI вв. Дайнюс Бальчюнас

Резюме

Во время археологических исследований в старой части города Каунас в 1986-1994 г.г. были обнаружены остатки 7 печей почти овальной формы (рис. 1). Было установлено, что это печи для обжига керамики. По сходству с аналогичной печью, найденной в старой части Варшавы, была выяснена конструкция печи. Это топочная часть овальной формы, врытая в землю, перекрытая решеткой, уложенной на опоры, с отверстиями для пламени. В расположенной над нею камере обжига складываются гончарные изделия. Камера обжига покрывается остроугольным куполообразным сводом.

На месте самой старой печи I были найдены лишь остатки керамической глины, золы и здания с полуподвалом. Найден и гончарный кафель с крестообразным отверстием, датируемый концом XVI – началом XV вв. (рис. 2, 3). Печь II овальной формы, выполнена из глины (рис. 4). В ней найдены деформировавшиеся от высокой температуры горшки (4-ая стр. обложки, рис. 5), гончарный кафель с квадратным отверстием, датируемые концом XV – началом XVI вв. От печи III сохранилась лишь топочная часть, заполненная гончарным кафелем, с квадратным отверстием, датируемая началом XVI века (рис. 6, 7). Остальные четыре печи были найдены в восточной части старого города, которая по традиции считается местом проживания татар. От печи IV осталась только топочная часть и основание (рис. 8). В засыпке печи были найдены фрагменты гончарного кафеля с квадратным отверстием, плоского кафеля, коронок печи с зеленой глазурью, горшок и кружка, фрагменты посуды с зеленой глазурью внутри – всего 146 единиц,

датированных серединой – 2-ой половиной XVI века (рис. 9). Конструкция печи V – с горизонтальной тягой; была найдена топочная часть печи, она была с трубой. В засыпке печи преобладает гончарный кафель, фрагменты краев посуды, не характерные для старой части Каунаса (рис. 10, 11). На основе находок можно заключить, что печь использовалась в XVI веке.

Печи VI и VII находились на том же участке и использовались в то же время. Печь VI необычайно велика – ее диаметр 2,6 м, в то время, как диаметр печи VII – всего 1,3 м. От печи VI сохранилась лишь топочная часть, а от печи VII – топка с частью свода камеры горения (рис 12, 14). В печи VII были найдены исключительно интересные находки: часть корытообразного изразца с символикой гончаров, плоские изразцы с фигурой мужчины со скептом, изразец с барельефом мужчины, надписью “KAROLUS” и датой „1533“. Изразцы с инициалами Жигимонта Старого были найдены в 2-х вариантах (рис. 15:1, 2). Всего найдено 100 изразцов и их фрагментов. Кроме них был найден целый горшок и фрагменты крынок и сковородок. Обе печи датируются серединой – II-ой половиной XVI в.

Семь печей для обжига керамики, найденные в старой части города Каунас, стратиграфически и по обнаруженным в них находкам датируются началом XV – II-ой половиной XVI вв. Их конструкция и форма не являются исключительными. Многочисленность найденных печей, высокое качество и художественный уровень изделий указывают на то, что Каунас был значительным центром развития ремесел.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Печи XV-XVI вв. для обжига керамики в старой части Каунаса.

Рис. 2. Разрез культурного слоя на месте гончарной мастерской.

Рис. 3. Гончарный кафель с крестообразным отверстием, найденный в гончарной мастерской.

Рис. 4. Разрез (А) и план (В) печи II.

Рис. 5. Керамика из печи II.

Рис. 6. План и разрез (В-В, А-А) печи III.

Рис. 7. Гончарный кафель с квадратным отверстием, найденный в печи III.

Рис. 8. Остатки топки, план и разрез А-А печи IV.

Рис. 9. Керамика из печи IV.

Рис. 10. План и разрез (I-II) из печи V.

Рис. 11. Керамика из печи V.

Рис. 12. Разрез печи VI.

Рис. 13. Карнизный изразец из печи VI.

Рис. 14. План и разрез печи VII.

Рис. 15. Керамика из печи VII.

Dainius Balčiūnas
Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas,
Archeologų grupė,
Raguvos g. 5, LT-3000 Kaunas.
Tel. 8-27 20 03 42.