

и XIV—XVI вв., найденных на всей территории Литвы, «пакетных» соответственно 11,83 и 10,16%. Меньше всего изделий с науглероженной поверхностью — 2,85%.

Из более сложных способов производства изделий отметим трехполосную сварку. Изделия, изготовленные таким образом, составляют 14,29%. Объем применения этого способа близок к объему его применения в IX—XIII вв.— 14,8%.

Объем наварки стальных лезвий, как и трехполосная сварка, составил 14,29%. Это на несколько процентов больше среднего показателя для всей территории Литвы IX—XIII вв. (12,32%).

Реже всего кузнецы региона Обяляй применяли двухполосную сварку. Изделия, изготовленные этим способом, составляют 11,43%. Но по сравнению со всей территорией Литвы IX—XIII вв. (7,34%) это почти в 2 раза больше.

Из материалов XV в. могильника Обяляй исследованы 34 изделия — 17 ножей, фрагмент серпа, 3 огнива, 8 широколезвийных с обухом топоров, 4 наконечника копий.

Установлено, что 58,81% всех изделий изготовлено свободной, ковкой. Применение этого способа характерно для 17,64% цельножелезных и 38,26% цельностальных изделий. По сравнению с материалом XIV—XVI вв. количество цельножелезных изделий здесь увеличилось. В материале XIV—XVI вв. из всей Литвы такие изделия составляют лишь 8,6%.

Цельностальных изделий здесь изготовлено 38,23%. Это почти в 3 раза больше, чем в материале XIV—XVI вв. из всей Литвы (13,3%).

В исследованном материале изделия с науглероженной поверхностью составляют 2,94%. Необходимо отметить, что в XIV—XVI вв. по сравнению с IX—XIII вв. на всей территории Литвы меньше применялось науглероживание поверхности изделий. В период XIV—XVI вв. в Жемайтии такие изделия составляют 15, а в Восточной Литве — 6,25% всех исследованных изделий. Но здесь их еще меньше.

41,2% изделий было изготовлено с применением сварки железа и стали. Широко применялась двухполосная сварка — 14,7%.

По сравнению с XIII—XIV вв. в XV в. кузнецы реже стали пользоваться трехполосной сваркой — соответственно 14,29% в XII—XIV вв. и 5,9% в XV в., в то время как в других частях Литвы такого спада не было. В XIV—XVI вв. в западной части Литвы

такие изделия составляют 23%, а в восточной части — 18,75%.

Больше всего кузнецы данного региона применяли наварку стальных лезвий — 20,6%. В восточной части Литвы XII—XIV вв. таким способом изготавлялось еще больше изделий — 34,37% всех исследованных.

Подводя итоги, необходимо отметить, что развитие технологических способов производства изделий, их объем в регионе Обяляй имели особые, только ему свойственные, черты. Здесь заметны некоторые тенденции отклонения от общей закономерности развития кузнечного дела в Литве в период V—XVI вв. В качестве примера можно представить свободную ковку металла. Объем применения этого способа в данном регионе в V—VI вв. был довольно велик — 70%, в то время как по всей территории Литвы в V—VIII вв. он составил 56,64%. Приблизительно такое положение было в XII—XIV и XV вв.

Исследованный материал V—XVI вв. из всей Литвы показывает, что с VII в. появилась тенденция постепенного уменьшения объема изготовления цельножелезных и увеличения объема изготовления цельностальных изделий. Однако в Обяляй все наоборот: в XIII—XIV и XV вв. цельножелезных изделий больше, чем в V—VI вв. А цельностальных изделий в V—VI вв. больше, чем в XIII—XIV и XV вв.

Изготовление изделий из «пакетного» сырья шло в направлении постепенного уменьшения. Такая тенденция прослеживается и с применением науглероживания.

Более сложные технологические способы — двухполосная сварка и наварка стальных лезвий — применялись как и в других регионах Литвы: двухполосной сваркой постепенно пользовались все реже, предпочтительнее становилась наварка стальных лезвий. Объем применения трехполосной сварки в отдельные периоды был неодинаков. Если в V—VI и XIII—XIV вв. применение этого способа постепенно расширялось (это свойственно и для всей территории Литвы), то в XV в. резко уменьшилось (5,9%). Следует отметить, что в XIV—XVI вв. изделия, изготовленные таким способом, составляют 21,09%.

Конкретные данные металлографического анализа показывают, что кузнецы региона Обяляй при изготовлении орудий труда и быта, а также оружия применяли общизвестные (для Литвы) технологические способы производства, однако, в отличие от соседей — кузнецов Восточной Литвы, да и всей Литвы, выбор наиболее подходящих способов делали по-своему.

## ŽALVARIO DIRBINIŲ CHEMINĖ SUDĒTIS

ALGIMANTAS MERKEVIČIUS

Spektrinei analizei buvo paimti 297 žalvario dirbiniai pavyzdžiai. Ją atliko MA II pagal M. Klero metodiką [3]. Iš viso buvo ištirti 42 V—VI a. dirbiniai (analizės Nr. (toliau an.) 1—42). Ištirta 21 juostinė, storagalė ir jvijinė apyrankė, 10 jvijinių žiedų, 9 lankinės segės ir 2 jvijos.

Iš XIII—XIV a. spektrinės analizės tyrimams buvo paimta 145 dirbiniai (an. Nr. 43—187). Daugiausia ištirta pasaginių plokščių ir apskritų skardinių segių (iš viso 72), 27 jvijiniai, pastorintu ar pintu priekiu žiedai, 14 juostinių, gyvuliniais smailėjančiais galais ir jvijinių apy-

rankių, 7 jvijos, 7 segių adatos, 4 grandys, 3 diržų sagtys, 2 diržo apkalai, 3 raktai, 2 kalavijo makščių antgaliai ir 2 kalavijo rankenos skersiniai, 2 vytinių antkaklių fragmentai.

XV a. dirbiniai spektrinės analizės tyrimams paimta 110 daiktų (lent. an. Nr. 188—297). Daugiausia ištirta pasaginių, plokščių ir apskritų skardinių segių (iš viso 47), 2 segių adatos, 17 jvijinių paplatintu ar pastorintu priekiu žiedų, 16 raktų, 13 žvangučių, 4 kabučiai, 3 apyrankės, 3 grandys, 3 apgalvio plokštelių, 2 adatinės ir diržo sagtis.

**Metalurginės grupės.** Dauguma ištirtų Obelijų kapinyno dirbiniai pagaminta iš sudėtingų


lydinių, gautų veikiant varij cinku, alavu, švinu ir kitais metalais. Atskirais laikotarpiais šių vario komponentų aptinkama nevienodai. Antai V—VI a. svarbiausias dirbinių komponentas yra cinkas. Iširtuose šio laikotarpio lydiniuose jo vidutiniškai yra 8,39%, paskui eina švinas — 0,84 ir alavas — 0,79%. Kitų metalų priemaišų nedaug: stibio vidutiniškai — 0,106%, arseno — 0,086, nikelio — 0,056 ir sidabro — 0,022%.

XIII—XIV a. degintinių kapų dirbiniuose cinko kiekis vario lydiniuose jau perpus mažesnis. Jo vidutiniškai rasta tik 4,12%. Padaugėjo alavo — vidutiniškai 2,56 ir švino — 2,30%. Kitų metalų vidurkiai maži: stibio — 0,12%, arseno — 0,102, sidabro — 0,06, nikelio — 0,043%.

XV a. dirbinių svarbiausias komponentas vario lydiniuose jau alavas. Jo vidutiniškai rasta 4,53%. Po alavo eina cinkas (3,3%) ir švinas (2,45%). Kitų metalų priemaišų nedaug: stibio vidutiniškai — 0,272, arseno — 0,196, sidabro — 0,06 ir nikelio — 0,05%.

Įvairių laikotarių Obelių kapyno spalvotas metalas į 6 metalurgines grupes, būdingas Rytų Europos I m. e. tūkstantmečio dirbinių metalui [4, p. 109], pasiskirsto nevienodai (pav. 1). Tarp V—VI a. dirbinių vyrauja II metalurginės grupės (daugiakomponenčiai lydiniai su vyraujančiu cinku) metalas. Jai priklauso 20 dirbinių (an. Nr. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 35, 37—42), arba 47,62% visų ištirtųjų. Tik truputį mažiau rasta ir I metalurginei grupei (tompako, pusiau tompako arba žalvario) skiriamų dirbinių. Jų aptikta 19 (an. Nr. 1, 4, 7—9, 12—14, 16, 19, 20, 23—25, 27, 31, 33, 34, 36), arba 45,24% visų ištirtųjų. Visai nedaug rasta III (daugiakomponenčiai lydiniai su vyraujančiu alavu) ir IV (alavinguju bronzy) metalurginei grupei skiriamų dirbinių. III grupei priklauso tik 2 dirbiniai (an. Nr. 18, 29), arba 4,76% ištirtųjų, o IV — 1 dirbinys (an. Nr. 17), arba 2,38%.

XIII—XIV a. Obelių kapyno dirbinių i metalurgines grupes susiskirsto kiek kitaip (pav. 1). Čia daugiau kaip pusę visų ištirtų radinių priklauso II metalurginei grupei. Ją sudaro 75 dirbinių (an. Nr. 43, 44, 46, 47, 50—54, 56, 62, 65—68, 70, 73, 76, 78, 80, 86, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 102—105, 107—112, 114—116, 118—120, 126, 129, 132—135, 141—144, 148, 151, 152, 154, 155, 160, 161, 165, 166, 168—171, 173—175, 178, 179, 181, 183, 186), arba 51,72% ištirtųjų. Daugiau kaip ketvirtadalies radinių (38) pagaminta iš III metalurginės grupės metalo (an. Nr. 55, 57, 61, 63, 64, 69, 71, 79, 81—84, 95, 96, 117, 121—125, 127, 130, 131, 136—138, 140, 145—147, 149, 158, 159, 164, 172, 176, 177, 187), arba 26,21% ištirtųjų. Iš kitų metalurginių grupių metalo pagamintų dirbinių aptikta nedaug. Iš I metalurginės gru-



1 pav. Obelių kapyno tirtų dirbinių skirstymo į metalurgines grupes lyginamoji schema

pės — 17 (an. Nr. 48, 58—60, 90, 93, 99, 101, 106, 113, 128, 153, 157, 162, 163, 180, 185), arba 11,72% ištirtųjų. IV metalurginei grupei priklausančių radinių aptikta tik 7 (an. Nr. 49, 75, 77, 87, 139, 150, 182), arba 4,83%. V metalurginę („žvaraus vario“) grupei sudaro 8 dirbinių (an. Nr. 45, 72, 74, 85, 88, 156, 167, 184), arba 5,52% ištirtųjų. Si metalurginė grupei pasitaikė tik XIII—XIV a. Obelių kapyno spalvotojo metalo dirbiniuose. Kitų laikotarių metale jos nerasta.

Skiriasi ir XV a. ištirtų Obelių dirbinių metalurginės grupės (pav. 1). Nors ir čia vyrauja II metalurginės grupės metalas (38 dirbiniai) (an. Nr. 190, 191, 196, 197, 199, 202—205, 208, 211, 213, 216, 218, 228, 231—233, 238, 239, 244—246, 249, 256—259, 264—267, 269, 270, 273, 274, 287, 289), tačiau šiai grupei skiriami radiniai sudaro tik 34,55% visų ištirtųjų. Beveik po 1/3 XV a. dirbinių priklauso III ir IV metalurginei grupei. III metalurginei grupei skiriami 32 radiniai (an. Nr. 189, 194, 195, 198, 201, 207, 209, 214, 215, 217, 221, 226, 230, 234—236, 241, 243, 250, 251, 271, 272, 276, 278, 280, 281, 284, 290, 291, 293, 294, 297), arba 29,09% ištirtųjų. Tieki pat dirbinių, arba 29,09% ištirtųjų, pagaminta ir iš IV metalurginės grupės metalo (an. Nr. 192, 193, 206, 212, 219, 222—225, 227, 229, 237, 240, 242, 247, 248, 252, 253, 255, 260—263, 268, 275, 277, 279, 282, 285, 286, 288, 296). Visai nedaug — vos 8 dirbiniai (an. Nr.

188, 200, 210, 220, 254, 283, 292, 295) — priklauso I metalurginei grupei. Jie sudaro tik 7,27% visų ištirtų šio laikotarpio dirbinių.

**Ivairių dirbinių tipų metalo savitumai.** Peržvelgę Obelių kapyno dirbinius, matome, kad jie pagaminti iš skirtingų metalurginių grupių metalo. Štai V—VI a. daugiausia ištirta apyrankių (iš viso 21). Daugiau kaip pusę jų (11) sudaro storagalės: 5 storagalės apyrankės išlietos iš I metalurginės grupės metalo (an. Nr. 1, 8, 14, 25, 27), 5 — iš II grupės metalo (an. Nr. 2, 15, 38, 39, 41), ir tik vienoje aptiktą IV metalurginės grupės metalo (an. Nr. 16). 7 ištirtos ivijinės apyrankės (an. Nr. 9, 13, 19, 20, 23, 24, 34) yra vien iš I metalurginės grupės metalo. 3 juostinės apyrankės turi I (an. Nr. 33, 36) ir II metalurginės grupės metalo (an. Nr. 3).

Tarp tirtų žiedų vyrauja ivijiniai (8 iš 10). Dauguma jų (6 iš 8) pagaminti iš II metalurginės grupės metalo (an. Nr. 5, 28, 30, 32, 37, 40). Kiti 2 žiedai priklausė I (an. Nr. 4) ir III metalurginei grupei (an. Nr. 29). Juostinės žiedas smailėjančiai galais (an. Nr. 11) turėjo II, o platėjančia priekine dalimi ir užkeistais galais (an. Nr. 12) — I metalurginės grupės metalo.

9 lankinės segės taip pat priklauso ivairiomis metalurginėms grupėms, nors daugiausia jų (6 iš 9) pagaminta iš II grupės metalo. Daugiausia ištirta lankinių segių trikampe kojele — 6. 5 buvo iš II (an. Nr. 6, 10, 21, 22, 35) ir 1 iš III metalurginės grupės metalo (an. Nr. 18). Lankinė žieduotoji segė (an. Nr. 26) taip pat iš II metalurginės grupės metalo, 2 lankinės tiesiomis kojelėmis (an. Nr. 7, 16) — iš I metalurginės grupės metalo.

Ištirtos 2 ivijos buvo pagamintos iš I (an. Nr. 31) ir II (an. Nr. 42) metalurginės grupės metalo.

Gerokai jvairesti XIII—XIV a. dirbinių tipai. Ištirta vien 72 skirtingo tipo segės. Dauguma jų (46) — pasaginės. Tai pasaginės segės storėjančiai ar platėjančiai galais (22), aguoniniai (11), gyvuliniai (5), grybo pavidalo (4), daugiakampiai (2) ir atvyniotais galais (2). Segės storejančiai ar platėjančiai galais daugiausia pagamintos iš II metalurginės grupės metalo (13 iš 22 ištirtujų, an. Nr. 54, 91, 103—105, 114—116, 118, 141, 165, 166, 173). Iš kitų grupių mažai: iš I grupės — 4 segės (an. Nr. 58, 90, 162, 163), III — 4 (an. Nr. 55, 140, 164, 187) ir IV grupės — 1 segė (an. Nr. 75). Pasaginės segės aguoniniai galais gamintos tik iš pirmųjų metalurginių grupių metalo: I grupės — 3 segės (an. Nr. 99, 101, 153) ir II — 8 (an. Nr. 50—52, 100, 109, 120, 168, 170). 4 pasaginės gyvuliniai galais segės buvo iš II (an. Nr. 56, 98, 142, 160) ir 1 iš III meta-

lurginės grupės metalo (an. Nr. 117). Tokio pat metalo ir 4 pasaginės segės grybo pavidalo galais: 3 išlietos iš II (an. Nr. 53, 102, 119) ir 1 iš III metalurginės grupės metalo (an. Nr. 172). 2 pasaginės segės atvyniotais galais pagamintos iš III (an. Nr. 57, 83), o 2 daugiakampiai galais — iš II (an. Nr. 135) ir III (an. Nr. 121) metalurginės grupės metalo.

Buvo ištirta 19 apskritų skardinių segių. Joms būdingesnis III (an. Nr. 61, 63, 64, 124, 125, 136, 149, 176, 177) ir IV (an. Nr. 87, 150) metalurginės grupės metalas, kurio svarbiausias komponentas varyje yra alavas. Dalis šių segių išlieta iš II (an. Nr. 62, 86, 89, 92, 97, 151, 174) ir I (an. Nr. 60) metalurginės grupės metalo.

4 plokščios segės nulietos iš II (an. Nr. 80, 148) ir III (an. Nr. 81, 82) metalurginės grupės metalo. Viena kita žiedinė (an. Nr. 59), apskrita karpytais kraštais (an. Nr. 152) ir šešiakampė žvaigždinė (an. Nr. 122) segė buvo iš skirtingų metalurginių grupių metalo: žiedinė — iš I, apskrita karpytais kraštais — iš II ir žvaigždinė segė iš III grupės metalo.

Tiriant seges, buvo mėginta nustatyti, ar jų adatos pagamintos iš tokios pat sudėties metalo. Ištirtos 7 segių adatos: 5 segių ir jų adatu metalas tos pačios sudėties (an. Nr. 160, 161, 168—171, 174, 175 — II metalurginė grupė ir an. Nr. 122, 123 — III grupė) ir 2 — skirtinos. Antai apskrita skardinė segė buvo nulieti iš IV metalurginės grupės metalo (an. Nr. 87), o jos adata — iš V („švaraus“ vario, an. Nr. 88). Pasaginė segė storėjančiai galais pagaminta iš II grupės metalo (an. Nr. 166), o jos adata — iš V (an. Nr. 167).

27 žiedai taip pat nevienodo metalo. Dauguma jų buvo pastorintu, dažnai susuktu priekiu, sukeistais galais. Buvo ištirti 22 tokios formos žiedai, kurių didžioji dalis pagaminta iš II (an. Nr. 67, 68, 107, 108, 132, 133, 143, 144, 154, 155, 186) ir III (an. Nr. 69, 70, 84, 96, 131, 137, 138, 145, 146, 158) daugiakomponenčių metalurginių grupių metalo ir tik 1 žiedas (an. Nr. 157) iš I grupės metalo. 3 žiedai — pastorinta, pinta priekine dalimi ir sukeistais galais — taip pat buvo išlieti iš daugiakomponenčių lydinių: 2 žiedai — iš II (an. Nr. 70, 181) ir 1 — iš III metalurginės grupės metalo (an. Nr. 130). Kiti 2 ivijiniai žiedai buvo pagaminti iš I (an. Nr. 106) ir III (an. Nr. 95) metalurginės grupės metalo.

14 apyrankių pagaminta iš I (an. Nr. 93, 113, 128, 180) ir II (an. Nr. 65, 66, 94, 110—112, 129, 134, 178, 179) metalurginės grupės metalo. Vien iš I grupės (tompako) buvo pagamintos visos apyrankės gyvuliniai galais (an. Nr. 93, 113, 128), iš II grupės metalo abi ištirtos ivijinės apyrankės (an. Nr. 66, 110).

Kitos yra juostinės, smailėjančiai, užriestais platėjančiais galais.

Didesnė pusė ištirtų įviju (4 iš 7) pagaminta iš V metalurginės grupės metalo (an. Nr. 74, 85, 156, 184), „švaraus“ vario lydinio; kitos 3 — iš I (an. Nr. 185) ir II (an. Nr. 46, 78) metalurginės grupės metalo.

Kitų dirbinijų ištirta vos po keletą. Antai 4 grandys pagamintos iš II (an. Nr. 73, 76), IV (an. Nr. 77) ir V (an. Nr. 72) metalurginės grupės metalo, raktai išlieti iš III (an. Nr. 127) ir IV (an. Nr. 139, 182), diržų sagtys iš II (an. Nr. 43, 126, 183), o diržų apkalai iš II (an. Nr. 44) ir V (an. Nr. 45) grupės metalo. 2 kalavijo rankenos skersiniai pagaminti iš daugiakomponenčio III grupės metalo (an. Nr. 147, 159), 2 kalavijo makščių antgaliai — iš II (an. Nr. 47) ir III (an. Nr. 79) grupės metalo. 2 vytinių antkaklių fragmentai padaryti iš I (an. Nr. 48) ir IV (an. Nr. 49) metalurginės grupės vielos.

Ištirta ir XV a. įvairių tipų radinių. Didelę jų dalį sudarė segės — iš viso 47. Tai plokščios, apskritos skardinės, žvaigždinės ir pasaginės segės įvairiai galais. Šiuo laikotarpiu gausiausiai rasta plokščių segių, todėl jų ir ištirta daug — 25. Plokščios darytos iš II metalurginės grupės metalo, ir rasta 18 (an. Nr. 196, 197, 203—205, 213, 216, 218, 228, 238, 239, 265, 267, 269, 270, 273, 274, 289). Šių segių iš kitų grupių metalo buvo: iš I grupės — 2 (an. Nr. 210, 220), iš III metalurginės grupės metalo — 5 segės (an. Nr. 198, 207, 215, 217, 297).

Kita gausi krūtinės papuošalų grupė — pasaginės segės, kurių ištirta 16. Jos gamintos iš pirmųjų 4 svarbiausių metalurginių grupių metalo, nors daugiau rasta lietu iš daugiakomponenčių lydinių III (an. Nr. 235, 236, 243, 250, 278, 294) ir II grupės metalo (an. Nr. 199, 202, 231, 256, 264). Iš I grupės metalo (tompako) buvo pagamintos tik 3 pasaginės segės (an. Nr. 254, 283, 292), iš alavingųjų bronžų — IV grupės — 2 segės (an. Nr. 219, 227). Atskiromis pasaginių segių pogrupiams būdingas kiek skirtingas metalas. Antai segėms pastorintais ir gyvuliniai galais naudotas daugiau III ir IV metalurginės grupės metalas, kuriame svarbiausias vario komponentas — alavas, o segėms aguoniniai, buoželiniai, atvyniotais galais — I ir II grupės metalas su svarbiausiu cinko komponentu varyje. 2 pasaginių segių adatos, kaip ir vienos ankstesnio laikotarpio, pagamintos iš to paties metalo kaip ir segės (an. Nr. 231, 232; II metalurginė grupė), kitos — iš skirtinio (an. Nr. 199, 200; segės iš II grupės, adatos — iš I grupės). Meistrų, matyt, nelabai paisė, kad segė ir adata būtų išlietos iš to paties metalo, o gal sulūžusi adata pakeista iš kito spalvotojo metalo lydinio padaryta adata.


Apskritų skardinių ir žvaigždinių segių Obelių kapinyne ištirta nedaug — tik 6. Žvaigždinės pagamintos iš II (an. Nr. 233) ir IV metalurginės grupės metalo (an. Nr. 229, 268), o apskritos skardinės segės — iš II (an. Nr. 245) ir III grupės metalo (an. Nr. 272, 290).

Kitą gausesnę XV a. dirbinių grupę sudaro žiedai. Jų ištirta 17. Tai žiedai paplatintu, pastorintu ir pintu priekiu. Didžioji jų dalis pagaminta iš daugiakomponenčio lydinio su vyrujančiu alavo komponentu — III metalurginės grupės (an. Nr. 189, 201, 214, 226, 230, 251, 271, 280, 284). Toliau eina iš alavingosios bronžos — IV grupės — lieti žiedai (an. Nr. 224, 237, 242, 277), iš daugiakomponenčių lydinių su cinku — II grupės (an. Nr. 211, 246, 249) ir 1 žiedas iš tompako — I grupės (an. Nr. 188). Tieki paplatintu priekiu, tiek kitų grupių žiedai gaminti iš to paties metalo. Gal kiek skiriasi tik žiedai pastorintu priekiu. Jų daugiau lieta iš alavingosios bronžos — IV metalurginės grupės.

Raktus ir žvangučius liejo daugiausia iš alavingųjų bronžų — IV metalurginės grupės — metalo. Iš 16 raktų 10 buvo pagaminta iš IV metalurginės grupės metalo (an. Nr. 223, 225, 240, 252, 253, 262, 263, 275, 279, 296), 5 — iš III (an. Nr. 194, 209, 234, 276, 291) ir 1 iš II grupės metalo (an. Nr. 208). Panašiai ir žvangučiai: iš 13 ištirtų 10 nulieta iš IV metalurginės grupės metalo (an. Nr. 192, 193, 212, 222, 247, 248, 260, 282, 285, 286), 2 — iš III (an. Nr. 221, 281) ir 1 — iš II grupės metalo (an. Nr. 259).

Kitų dirbinijų grupės negausios. Kabučiai ištirti vos 4. Jie nulietai iš I (an. Nr. 295), II (an. Nr. 257, 258) ir IV (an. Nr. 261) metalurginės grupės metalo. Ištirtos 3 apyrankės. Jos pagamintos iš II (an. Nr. 266, 287) ir III (an. Nr. 241) metalurginės grupės metalo. 3 grandys nukaltos iš II (an. Nr. 244) ir IV (an. Nr. 255, 288) grupės metalo. 2 ištirtos apgalvio plokštelės nulietai iš II (an. Nr. 190, 191) metalurginės grupės metalo. 2 adatinėms ir diržo sagčiai panaudotas III (an. Nr. 195, 293) ir IV (an. Nr. 206) metalurginės grupės metalas.

Taigi senieji spalvotojo metalo meistrai juvelyrų, priklausomai nuo turimos metalo žaliavos, įvairių tipų dirbinius gaminio iš vienokios ar kitokios metalurginės sudėties metalo. Tai susiję su dirbinio paskirtimi, apdirbimo technologija. Yra žinoma, kad didinant cinko kiekį varyje, dirbinio spalva keičiasi nuo rausvos iki šviesiai geltonos. Vario lydiniai su alavu mažiau rūdija, tampresni, kietesni, geriau užpildo liejimo formas. Alavo, švino ir kitų metalų prieinamios mažina lydymosi temperatūrą, lydinį daro plastišką, tinkamą kalti, vielai tempti, toliau paviršiui apdoroti. Visa tai žinojo senieji



2 pav. Obeliai ir Riklikų kapinynų, rytų Lietuvos bei visos Lietuvos V—VIII a. tirtų dirbinių skirstymo į metalurgines grupes lyginamoji schema

spalvotojo metalo meistrų, todėl jų pagamintuose Obeliai kapinyno dirbiniuose ir yra tokia metalurginių grupių įvairovė.

**Obeliai kapinyno ir kitų Lietuvos sričių metalas.** Kaip jau matėme, skirtingo laikotarpio Obeliai kapinyno spalvotojo metalo dirbiniai pagaminti iš įvairios sudėties lydinių (pav. 1). Norečiai nustatyti Obeliai ir kitų kapinynų bei archeologinių sričių spalvotojo metalo panašumas ir skirtumus, paméginkime palyginti skirtingų vietoviu to paties laikotarpio metalo dirbinius. Iš V—VIII a. rytų Lietuvos esame ištirę 129 dirbinius. Tai radiniai iš Grabijolų (datuojami VI—VII a.; 1, p. 42), Karmazinų (skiriama VI—VII a.; 1, p. 51), Pučkalaukio (datuojami VIII—IX a.; 1, p. 92, visi Vilniaus raj.), Eikotiškio (skiriama V—VI a.; 1, p. 36), Skineikių (datuojami V a.; 1, p. 104, abu Zarasų raj.), Pamusių (skiriama V—VIII a.; 1, p. 82, Varenos raj.), Riklikų (datuojami V—VI a.; 1, p. 96, Anykščių raj.) pilkapynų.

To paties chronologinio laikotarpio ir teritorijos požiūriu artimiausi yra ištirti Riklikų pil-

kapyno dirbiniai. Iš grafiško V—VI a. Obelių ir Riklikų spalvotojo metalo dirbinių palygintimo (pav. 2) matyti, kad abiejų kapinynų metalas labai panašus. Tik Obeliai kapinyno radiniuose kiek daugiau I metalurginės grupės (tompako arba žalvario) (Obelių — 45,24, Riklikų — 26,9%), o Riklikų pilkapyne — II metalurginės grupės metalo (Riklikų — 57,69, Obelių — 47,62%). III ir IV grupės metalo abiejų kapinynų radiniuose nedaug (Riklikų — po 7,69%, Obelių — III grupės 4,76, IV — 2,38%).

Palyginę Obeliai kapinyno V—VI a. ištirtus radinius su rytų Lietuvos ir visos kitos Lietuvos V—VIII a. ištirtu metalu [2, p. 97, pav. 1], matome panašų vaizdą (pav. 2): vyrauja II metalurginės grupės daugiakomponenčiai lydiniai su cinku. Daugiausia šios grupės lydinių randame rytų Lietuvos kapinynuose — 58,14%. Obeliai kapinyno ir visos Lietuvos V—VIII a. metale šios grupės lydinių yra beveik vienodai (Obeliuose — 47,62, visoje Lietuvoje — 45,77%). Labai daug I metalurginės grupės dirbinių rasta Obeliai kapinyne (45,24%). Visos Lietuvos V—VIII a. metale šie lydiniai sudaro tik 25,69%, o rytų Lietuvos dar mažiau — vos 18,6%.


Užtat visos Lietuvos V—VIII a. tirtuose dirbiniuose rasta daugiau iš III metalurginės grupės metalo nulietų dirbinių (17,67%). Rytų Lietuvos kapinynuose dirbinių iš šios grupės metalo rasta 14,73%, Obeliuose — tik 4,76%. Panašus vaizdas ir lyginant IV grupės metalą: visos Lietuvos — 10,43, rytų Lietuvos — 6,2, Obelių — tik 2,38%. Be to, rytų Lietuvos ir visos Lietuvos tirtų dirbinių metale rasta kiek dirbinių (2,33 ir 0,44%) iš VI metalurginės grupės — biloninių lydinių (sidabras ir varis). Obeliai kapinyno V—VI a. dirbiniai be tokų lydinių.

Obeliai kapinyno XIII—XIV a. ištirtą dirbinių metalą galime palyginti tik su visos Lietuvos IX—XIII a. dirbinių metalu (pav. 3). Iki pastarojo meto iš šio laikotarpio ištirta 350 radinių [2, p. 97, pav. 1]. Jie terti iš įvairių archeologinių Lietuvos TSR sričių [2, p. 98, pav. 2]. Deja, iš rytų Lietuvos buvo ištirta bene mažiausiai [2, pav. 2], todėl lyginti rytų Lietuvos ir Obeliai šio laikotarpio metalo kol kas negalime.

Lygindami Obeliai kapinyno XIII—XIV a. metalą ir apskritai visos Lietuvos IX—XIII a. dirbinių metalą, matome panašų vaizdą (pav. 3). Tieki Obeliai kapinyne, tiek visoje Lietuvos tarp spalvotųjų dirbinių metalo vyrauja II metalurginė grupė. Jos lydinių Obeliai kapinyno metale rasta 51,72%, o visos Lietuvos kiek daugiau — 69,14%. Toliau eina I metalurginės grupės dirbiniai: iš visos Lietuvos metalo jie sudarė 17,72%, Obeliai kapinyno metalo — tik

11,72%. Užtat Obelių kapinyne rasta daugiau III metalurginės grupės dirbinių: čia jų kiek daugiau kaip ketvirtadalis ištirtuojų — 26,21%. Visos Lietuvos III grupės dirbiniai sudarė tik truputį daugiau kaip dešimtadalį — 10,86%. IV metalurginės grupės dirbinių abiejose lyginamojoje kolekcijose rasta nedaug: Obelių kapinyno radiniuose tik 4,83, visos Lietuvos TSR — 1,71%. Dar Obelių kapinyno ir visos Lietuvos TSR ištirtame IX—XIII a. metale rasta keletas V metalurginės grupės („švaraus“ vario) radinių. Obelių kapinyne jie sudarė 5,52, o visos Lietuvos TSR metale — tik 0,57%. Tarp kitų laikotarpių ištirtų radinių šios metalurginės grupės dirbinių neaptikta.

XV a. Obelių kapinyno dirbinių metalą lyginti su visos Lietuvos to paties laikotarpio metalu kol kas sunku. Turime ištyrę tik 46 XIV—XVI a. radinius. Tai daugiausia atsitiktinė medžiaga iš Žemaitijos kapinynų, pvz., Adakavo, Tauragės raj., Akmenių, Kelmės raj., Juodsodės, Telšių raj., Požerės, Šilalės raj., ir keli dirbiniai iš Pakalniškių, Panevėžio raj. Šių kapinynų ir Obelių metalo grafiškas palyginimas duotas 4 paveiksle. Matome kiek skirtingą vaizdą, nors svarbiausios II ir III metalurginės, daugiakomponentės grupės beveik atitinka. II metalurginės grupės dirbiniai Obelių kapinyne sudaro 34,55%, kitur jų daugiau — 45,65%. Kituose kapinynuose daugiau rasta ir dirbinių iš III metalurginės grupės metalo — 43,48%, Obeliuose jų buvo 29,09%. Užtat Obeliuose gerokai daugiau dirbinių iš IV grupės metalo — 29,09%, kituose velyvuose kapinynuose — tik 4,35%. Kiek daugiau dirbinių Obeliuose —



4 pav. Obelių kapinyno ir visos Lietuvos XIV—XVI a. tirtų dirbinių skirstymo į metalurgines grupes lyginamoji schema


se pagaminta ir iš I grupės metalo — 7,27%, kitur — tik 2,17 %. Kituose Lietuvos TSR kapinynuose dar 4,35% dirbinių rasta pagamintų iš VI grupės biloninių lydinių.

Palyginę Obelių kapinyno dirbinių metalą su kitų Lietuvos TSR kapinynų to paties laikotarpio metalu, matome, jog jis labai panašus. Didesnių skirtumų pastebima tarp skirtingų Obelių kapinyno laikotarpio dirbinių metalo (pav. 1). Tai rodo, kad jvairiais chronologiniais laikotarpiais Lietuvoje spalvotojo metalo dirbinius gaminio iš skirtingų metalurginių grupių metalo. Štai priklausė nuo gaunamos spalvotojo metalo žaliavos, dirbinių paskirties ir vietinių meistrių juvelyrų patirties.

**Švados.** Dauguma Obelių kapinyno žalvario dirbinių pagaminta iš sudėtingų lydinių. Jvairių laikotarpių metalo sudėtis kiek skiriasi. Svarbiausias 42 tirtų V—VI a. dirbinių komponentas varyje yra cinkas, paskui eina švinas ir alavas. 145 XIII—XIV a. dirbinių svarbiausias komponentas varyje yra cinkas, po jo eina alavas ir švinas. 110 XV a. dirbinių svarbiausias komponentas varyje yra jau alavas, po jo — cinkas ir švinas. Kitų metalų priemaišų visų laikotarpių dirbiniuose mažai.

Ankstyviausio laikotarpio (V—VI a.) Obelių kapinyno dirbiniai pagaminti iš 4 metalurginių grupių metalo: I — tomako arba žalvario — 19 dirbinių (45,24%), II — daugiakomponenčių lydinių su vyraujančiu cinku — 20 dirbinių (47,62%), III — daugiakomponenčių lydinių su vyraujančiu alavu — 2 dirbiniai (4,76%) ir IV — alavingųjų bronžų — 1 dirbinys (2,83%) (pav. 1).

XIII—XIV a. dirbiniai padaryti iš 5 metalurginių grupių metalo: I — tomako arba žalvario — 17 dirbinių (11,72%), II — daugiakom-



3 pav. Obelių kapinyno ir visos Lietuvos IX—XIII a. tirtų dirbinių skirstymo į metalurgines grupes lyginamoji schema

## OBELIŲ KAPINYNKO DIRBINIŲ SPEKTRINĖS ANALIZĖS REZULTATAI (%)

Anali-	Labora-	Radiomo- vieta, kapo Nr.	Daikto pavadinimas	Cu	Sn	Pb	Zn	Bi	As	Fe	Ni	Co	Mn	Au		
1	2210	apyrankė	k. Nr. 8	pagr.	0,008	0,008	10,0	< 0,001	0,01	0,008	0,02	0,002	0,008	< 0,001	0,04	
2	2211	—	—	—	0,35	0,3	12,0	0,01	0,03	0,04	0,05	0,025	0,005	0,01	~ 0,002	
3	2212	—	žiedas	—	0,35	0,4	5,0	0,01	0,008	0,1	0,05	0,035	0,003	0,035	< 0,002	
4	2213	—	—	—	0,15	0,1	4,0	0,003	0,04	0,01	0,001	0,001	0,02	< 0,001	< 0,006	
5	2214	—	—	—	0,3	1,0	20,0	0,04	0,01	0,15	0,25	0,3	0,07	0,01	< 0,001	
6	2215	segė	—	—	0,9	0,4	3,0	0,02	0,08	0,1	0,008	0,45	0,01	< 0,001	< 1,0	
7	2216	apyrankė	—	—	0,005	1,0	7,0	0,02	0,1	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	~ 0,035	
8	2217	—	—	—	0,07	0,08	7,0	0,003	0,001	0,01	0,025	0,005	0,07	0,04	~ 0,001	
9	2231	apyrankė	—	—	0,025	0,45	10,0	0,008	0,009	0,09	0,005	0,015	0,03	0,001	< 0,001	
10	2232	segė	—	—	0,9	0,4	5,0	0,008	0,008	0,1	0,005	0,4	0,01	< 0,001	< 0,001	
11	2233	žiedas	—	—	0,3	0,35	5,0	0,01	0,007	0,1	0,05	0,4	0,09	0,003	< 0,003	
12	2234	—	—	—	0,1	0,3	6,0	0,015	0,006	0,1	0,04	0,4	0,09	0,002	< 0,002	
13	2235	apyrankė	—	—	0,006	0,05	12,0	0,01	0,001	0,02	0,04	0,005	0,04	0,001	~ 0,002	
14	2236	—	—	—	0,07	0,5	12,0	0,02	0,01	0,04	0,08	0,15	0,06	0,01	~ 0,002	
15	2237	—	—	—	1,8	1,0	5,0	0,01	0,02	0,05	0,05	0,1	0,04	0,004	< 0,006	
16	2410	segė	—	—	0,2	0,35	9,0	0,01	0,007	0,25	0,009	0,45	0,06	< 0,001	0,015	
17	2411	apyrankė	—	—	8,0	0,4	0,5	0,02	0,008	0,1	0,03	0,4	0,03	0,002	< 0,006	
18	2412	segė	—	—	5,5	1,0	3,5	0,02	0,002	0,16	0,08	0,45	0,06	0,001	~ 0,02	
19	2413	apyrankė	—	—	0,1	0,35	12,0	0,01	0,007	0,09	0,09	0,08	0,09	0,005	0,001	
20	2414	—	—	—	0,004	0,4	12,0	0,02	0,008	0,1	0,15	0,35	0,01	0,004	< 0,002	
21	2415	segė	—	—	0,3	1,5	12,0	0,015	0,03	0,1	0,04	0,08	0,04	< 0,001	0,02	
22	2416	apyrankė	—	—	2,5	2,5	3,5	0,1	0,05	0,35	0,05	0,5	0,05	0,001	0,015	
23	2417	žiedas	—	—	0,1	0,16	5,0	0,015	0,003	0,04	0,05	0,08	0,01	0,003	< 0,002	
24	2418	—	—	—	0,007	0,04	5,0	0,004	0,008	0,01	0,009	0,006	0,007	< 0,001	< 0,001	
25	2419	—	—	—	0,007	1,0	12,0	0,01	0,02	0,01	0,005	0,006	0,06	0,002	< 0,001	
26	2420	segė	k. Nr. 42	—	1,0	0,35	5,0	0,035	0,007	0,25	0,04	0,35	0,09	0,004	0,018	
27	2421	apyrankė	—	—	0,016	0,16	9,0	0,01	0,003	0,05	0,08	0,1	0,09	0,005	0,016	
28	2422	žiedas	—	—	0,3	1,0	6,0	0,01	0,02	0,07	0,05	0,2	0,05	0,004	0,001	
29	2423	—	—	—	2,5	1,8	2,0	0,035	0,03	0,1	0,05	0,09	0,01	0,001	< 0,001	
30	2424	—	—	—	0,9	1,5	4,5	0,05	0,03	0,15	0,05	0,3	0,1	0,02	< 0,006	
31	2425	ivija	—	—	0,003	0,1	9,0	0,02	0,002	0,01	0,25	0,006	0,05	0,004	< 0,001	
32	2429	žiedas	—	—	1,0	1,2	12,0	0,01	0,03	0,2	0,15	0,35	0,09	0,02	< 0,006	
33	2430	apyrankė	—	—	0,1	0,2	5,0	0,01	0,004	0,25	0,25	0,15	0,09	0,005	0,003	
34	2431	—	—	—	0,01	0,15	12,0	0,006	0,003	0,09	0,25	0,08	0,045	0,004	0,001	
35	2480	segė	—	—	1,8	3,0	9,0	0,1	0,06	0,3	0,4	0,3	0,09	0,001	< 0,006	
36	2481	apyrankė	—	—	0,1	1,2	10,0	0,01	0,02	0,05	0,06	0,1	0,09	0,001	~ 0,002	
37	2482	žiedas	—	—	0,3	3,0	5,0	0,01	0,06	0,08	0,06	0,15	0,07	0,001	~ 0,016	
38	2483	apyrankė	—	—	0,3	3,0	20,0	0,03	0,06	0,1	0,3	0,05	0,25	0,001	~ 0,007	
39	2484	—	—	—	0,3	1,0	15,0	0,01	0,02	0,1	0,25	0,15	0,2	0,001	~ 0,005	
40	2485	žiedas	—	—	0,4	3,0	20,0	0,015	0,016	0,08	0,009	0,06	0,09	0,001	< 0,002	
41	2486	apyrankė	—	—	0,35	0,25	6,0	0,004	0,005	0,09	0,01	0,06	0,035	0,002	~ 0,002	
42	2487	ivija	žirgo k. Nr. 4	—	2,0	0,4	6,0	0,05	0,008	0,35	0,06	0,5	0,06	0,004	0,002	~ 0,007
43	2218a	sagis	—	—	0,3	5,0	5,0	0,01	0,2	0,045	0,02	0,1	0,03	0,001	< 0,001	~ 0,001
44	2218b	dūrzo apkalas	—	—	2,5	0,35	5,0	0,006	0,07	0,045	0,004	0,08	0,15	0,045	~ 0,001	~ 0,001
45	2218c	—	—	—	0,25	0,8	7,0	0,01	0,15	0,01	0,05	0,07	0,045	< 0,01	< 0,01	< 0,001
46	2219	ivija	žirgo k. Nr. 78—82	—	0,7	3,0	5,0	0,03	0,06	0,045	0,05	0,05	0,07	0,004	0,001	~ 0,005
47	2251	kalavijos maksčių antgalis	sampilai	—	2,5	2,5	3,5	0,01	0,05	0,04	0,05	0,025	0,025	0,001	~ 0,01	< 0,01
		antkakė	—	—	0,003	0,07	5,0	0,003	0,003	0,002	0,001	< 0,001	0,003	0,002	?	?

2253	2254	žirgo k. Nr. 78—82	sampiliā	1,6	0,15	0,01	0,001	0,005	0,007	0,002
49	50		segē	—, —	0,35	2,0	9,0	0,04	0,06	~ 0,01
51	2255			—, —	3,5	1,0	6,0	0,02	0,35	~ 0,002
52	2256			—, —	1,8	3,0	5,0	0,016	0,06	~ 0,002
53	2257			—, —	3,5	0,8	12,0	0,01	0,15	~ 0,002
54	2258			—, —	2,0	1,0	12,0	0,01	0,25	~ 0,003
55	2259			—, —	4,0	1,0	3,5	0,01	0,03	~ 0,002
56	2260			—, —	2,5	3,5	6,0	0,04	0,07	~ 0,002
57	2261			—, —	3,0	2,0	2,5	0,02	0,04	~ 0,006
58	2262			—, —	0,2	3,0	6,0	0,007	0,01	< 0,001
59	2263			—, —	0,025	3,5	7,0	0,01	0,045	~ 0,015
60	2264			—, —	0,01	0,8	2,0	0,003	0,008	~ 0,001
61	2265			—, —	4,0	0,8	1,5	0,01	0,09	~ 0,002
62	2266			—, —	2,5	0,4	5,0	0,01	0,008	~ 0,001
63	2267			—, —	5,0	1,0	2,0	0,04	0,02	~ 0,001
64	2268			—, —	4,0	1,2	2,5	0,03	0,02	~ 0,001
65	2269		apyrankē	—, —	3,5	1,4	5,0	0,01	0,03	~ 0,001
66	2270			—, —	1,6	3,0	12,0	0,05	0,06	~ 0,003
67	2271		žiedas	—, —	0,35	3,0	4,0	0,003	0,06	~ 0,001
68	2272			—, —	10,0	6,0	6,0	0,05	0,2	~ 0,004
69	2273			—, —	8,0	7,0	2,0	0,01	0,15	~ 0,003
70	2274			—, —	0,35	0,35	5,0	0,02	0,07	~ 0,001
71	2275		segē	—, —	2,5	0,16	2,0	0,006	0,003	~ 0,001
72	2276		grandis	—, —	0,1	0,45	2	0,003	0,001	~ 0,002
73	2277			—, —	0,9	2,0	5,0	0,05	0,04	~ 0,001
74	2278		livija	—, —	0,07	0,4	0,25	0,01	0,04	~ 0,001
75	2279		segē	k. Nr. 71, 72	—, —	6,0	0,6	0,9	0,04	0,01
76	2280		grandis	—, —	0,9	0,1	5,0	0,008	0,002	~ 0,001
77	2281			—, —	0,9	7,0	0,8	0,016	0,1	~ 0,004
78	2282		livija	—, —	0,9	4,5	12,0	0,05	0,09	~ 0,002
79	2283		halavijo makščių	k. Nr. 75—77	—, —	3,5	2,0	0,04	0,04	~ 0,002
80	2284		antgalis	—, —	0,7	0,4	5,0	0,01	0,008	~ 0,005
81	2285		segē	—, —	2,5	2,0	2,0	0,01	0,04	~ 0,001
82	2286			—, —	8,0	1,0	5,0	0,04	0,02	~ 0,002
83	2287			—, —	8,0	1,0	3,5	0,01	0,02	~ 0,001
84	2288		žiedas	—, —	8,0	1,6	6,0	0,05	0,03	~ 0,003
85	2289		livija	—, —	0,06	0,9	0,03	0,025	0,01	~ 0,002
86	2290		segē	—, —	3,5	1,8	10,0	0,01	0,02	~ 0,001
			lažavietė	XII pl.						
87	2291a		segēs adata	—, —	10,0	0,35	< 0,001	0,007	0,15	0,001
88	2291b		segē	—, —	0,02	0,45	? 0,01	0,009	0,1	< 0,001
89	2292			—, —	2,5	0,2	5,0	0,05	0,04	~ 0,001
90	2293			—, —	0,2	4,5	3,5	0,05	0,09	~ 0,001
91	2294			—, —	0,7	5,5	2,5	0,015	0,15	~ 0,001
92	2295			—, —	1,8	0,5	5,0	0,02	0,01	< 0,001
93	2296		apyrankē	—, —	0,1	3,5	5,0	0,05	0,07	~ 0,001
94	2297			—, —	0,3	1,6	3,5	0,02	0,03	~ 0,001
95	2298		žiedas	—, —	6,0	7,0	5,0	0,008	0,15	~ 0,004
96	2299			—, —	8,0	1,4	2,0	0,06	0,03	~ 0,003
97	2300		segē	—, —	0,3	9,0	7,0	0,05	0,4	~ 0,003
98	2301		sampilas	—, —	0,9	1,5	4,0	0,01	0,09	~ 0,002
99	2302			—, —	0,25	3,0	5,0	0,05	0,3	~ 0,002

Analizės Nr.	Laboratorijos stoty Nr.	Dailto pavaudinimas	Radiomo vieta, kampo Nr.	Cu	Sn	Pb	Zn	Bi	Ag	Sb	As	Fe	Ni	Co	Mn	Au		
100	2303	segė	k. Nr. 60 sampilai	pagr.	0,3	4,5	5,0	0,03	0,2	0,25	0,25	0,04	0,003	0,015	~ 0,003	~ 0,002		
101	2304	—	—	—	0,2	8,0	5,0	0,04	0,4	0,1	0,06	0,03	0,005	0,02	~ 0,002	~ 0,002		
102	2305	—	—	—	0,45	12,0	0,02	0,09	0,2	0,25	0,06	0,035	0,004	0,016	~ 0,002	~ 0,002		
103	2306	—	—	—	0,3	3,0	5,0	0,05	0,15	0,1	0,1	0,05	0,004	0,004	~ 0,002	~ 0,002		
104	2307	—	—	—	0,65	3,5	10,0	0,015	0,15	0,1	0,1	0,05	0,004	0,01	~ 0,002	~ 0,002		
105	2308	žiedas	—	—	0,3	2,0	4,0	0,04	0,09	0,02	0,18	0,15	0,05	0,004	0,016	~ 0,001	~ 0,001	
106	2309	—	—	—	0,7	3,0	5,0	0,03	0,1	0,08	0,1	0,06	0,02	0,001	> 0,01	~ 0,001	~ 0,001	
107	2310	—	—	—	0,3	1,0	2,0	0,03	0,02	0,04	0,1	0,06	0,03	0,001	< 0,01	~ 0,001	~ 0,001	
108	2311	—	—	—	2,0	3,5	5,0	0,02	0,03	0,08	0,01	0,18	0,05	0,002	~ 0,02	~ 0,002	~ 0,002	
109	2312	segė	—	—	2,5	0,4	5,0	0,03	0,08	0,16	0,01	0,45	0,015	0,001	~ 0,01	< 0,001	~ 0,001	
110	2313	apyrankė	—	—	0,3	4,0	5,0	0,01	0,2	0,1	0,01	0,15	0,01	0,001	~ 0,01	~ 0,001	~ 0,001	
111	2314	—	—	—	0,35	4,5	4,0	0,007	0,04	0,1	0,06	0,1	0,001	< 0,01	~ 0,002	~ 0,002	~ 0,002	
112	2315	—	—	—	0,6	1,5	5,0	0,003	0,01	0,04	0,01	0,06	0,03	0,002	< 0,02	~ 0,002	~ 0,002	
113	2316	—	—	—	0,1	1,0	7,0	0,04	0,02	0,1	0,02	0,06	0,03	0,002	< 0,01	~ 0,002	~ 0,002	
114	2317	segė	—	—	1,8	3,0	5,0	0,04	0,06	0,25	0,18	0,45	0,07	0,007	0,018	~ 0,018	~ 0,002	~ 0,002
115	2318	—	—	—	3,0	1,0	12,0	0,01	0,01	0,2	0,01	0,18	0,03	0,001	0,01	~ 0,002	~ 0,002	
116	2319	—	—	—	1,8	1,3	5,0	0,008	0,02	0,1	0,05	0,18	0,04	0,002	0,018	~ 0,002	~ 0,002	
117	2320	—	—	—	5,0	1,0	1,0	0,01	0,01	0,15	0,18	0,15	0,04	0,001	0,01	~ 0,003	~ 0,003	
118	2321	—	—	—	1,0	2,0	5,0	0,01	0,04	0,1	0,1	0,07	0,04	0,001	0,01	~ 0,002	~ 0,002	
119	2322	—	—	—	2,0	0,8	7,0	0,008	0,01	0,05	0,04	0,1	0,03	0,001	< 0,01	~ 0,001	~ 0,001	
120	2323	—	—	—	2,5	0,35	3,0	0,016	0,006	0,05	0,05	0,15	0,05	0,004	0,004	~ 0,001	~ 0,001	
121	2324	—	—	—	3,0	1,0	2,5	0,01	0,01	0,09	0,01	0,15	0,04	0,001	0,01	< 0,001	~ 0,001	
122	2325a	—	—	—	2,5	0,35	1,5	0,03	0,007	0,1	0,15	0,18	0,04	0,004	0,004	0,005	~ 0,005	
123	2325b	segės adata	—	—	4,0	0,35	3,0	0,03	0,006	0,1	0,25	0,2	0,05	0,005	< 0,01	~ 0,003	~ 0,003	
124	2326	segė	—	—	2,5	0,15	1,5	0,04	0,003	0,1	0,25	0,16	0,03	0,008	0,015	~ 0,002	~ 0,002	
125	2327	—	—	—	3,0	1,0	2,5	0,008	0,02	0,1	0,08	0,05	0,04	0,001	~ 0,01	~ 0,002	~ 0,002	
126	2328	sagtis	—	—	3,0	3,0	4,0	0,01	0,016	0,02	0,16	0,1	0,03	0,002	< 0,01	~ 0,002	~ 0,002	
127	2329	raktais	—	—	8,0	1,0	1,5	0,016	0,02	0,18	0,04	0,6	0,04	0,001	~ 0,01	~ 0,002	~ 0,002	
128	2334	apyrankė	—	—	0,1	3,5	3,0	0,002	0,07	0,18	0,2	0,16	0,04	0,02	< 0,01	~ 0,01	~ 0,002	
129	2335	—	—	—	1,0	1,0	2,0	0,002	0,02	0,05	0,05	0,02	0,035	0,001	< 0,01	~ 0,001	~ 0,001	
130	2330	žiedas	—	—	15,0	> 15,0	3,5	0,04	0,8	0,3	0,05	0,9	0,07	0,002	0,04	< 0,002	~ 0,002	
131	2331	—	—	—	2,5	0,3	2,0	0,01	0,003	0,1	0,01	0,16	0,03	0,004	< 0,01	~ 0,001	~ 0,001	
132	2332	—	—	—	1,5	7,0	4,0	0,09	0,2	0,1	0,15	0,2	0,02	0,001	0,04	~ 0,001	~ 0,001	
133	2333	—	—	—	2,0	3,0	2,5	0,01	0,06	0,1	0,05	0,16	0,035	~ 0,001	0,02	~ 0,001	~ 0,001	
134	2336	apyrankė	—	—	0,9	1,0	2,5	0,003	0,02	0,09	0,01	0,06	0,033	0,001	< 0,01	~ 0,002	~ 0,002	
135	2337	segė	—	—	1,6	0,15	5,0	0,01	0,003	0,09	0,02	0,2	0,03	0,002	0,015	~ 0,001	~ 0,001	
136	2338	—	—	—	5,5	0,2	2,5	0,016	0,004	0,1	0,01	0,45	0,03	0,001	0,01	~ 0,001	~ 0,001	
137	2339	žiedas	—	—	2,5	0,35	2,0	0,005	0,007	0,07	0,01	0,08	0,035	0,001	0,016	~ 0,001	~ 0,001	
138	2340	—	—	—	8,0	3,5	1,6	0,02	0,007	0,18	0,3	0,45	0,035	0,004	~ 0,01	~ 0,006	~ 0,006	
139	2341	raktais	—	—	9,0	~ 13,0	0,8	0,01	0,05	0,15	0,2	0,05	0,09	0,005	0,016	~ 0,003	~ 0,003	
140	2342	segė	—	—	8,0	0,6	2,0	0,016	0,02	0,15	0,05	0,45	0,07	0,003	0,01	~ 0,002	~ 0,002	
141	2343	—	—	—	2,0	7,0	6,0	0,04	0,2	0,3	0,3	0,45	0,07	0,001	0,02	~ 0,004	~ 0,004	
142	2344	—	—	—	2,5	1,0	5,0	0,02	0,02	0,25	0,05	0,5	0,04	0,001	0,016	~ 0,002	~ 0,002	
143	2345	žiedas	—	—	0,3	1,0	12,0	0,03	0,02	0,2	0,2	0,25	0,1	0,016	0,02	~ 0,006	~ 0,006	
144	2346	—	—	—	4,0	1,4	5,0	0,006	0,03	0,1	0,05	0,16	0,035	0,004	0,02	~ 0,002	~ 0,002	

145	2347	žiedas	k. Nr. 92, 93 samplai	pagr. 8,0	0,3	5,0	0,015	0,006	0,18	0,04	0,45	0,03	0,004	0,02	0,003		
146	2348	—“—	kalavijo rankenos skersiniš segé	—“—	—“—	8,0	1,0	2,0	0,01	0,02	0,07	0,05	0,05	0,07	<0,01	~0,002	
147	2349	—“—	k. Nr. 90 samplias	—“—	—“—	6,0	1,4	5,0	0,01	0,03	0,1	0,15	0,16	0,04	<0,01	~0,002	
148	2350	—“—	—“—	—“—	—“—	9,0	0,3	5,0	0,01	0,006	0,06	0,015	0,16	0,016	0,004	~0,006	
149	2351	—“—	—“—	—“—	—“—	6,0	1,0	2,0	0,015	0,02	0,1	0,18	0,2	0,035	0,016	~0,002	
150	2352	—“—	—“—	—“—	—“—	8,0	1,6	0,9	0,01	0,03	0,1	0,04	0,16	0,03	<0,001	~0,001	
151	2353	—“—	—“—	—“—	—“—	9,0	1,0	2,0	0,008	0,02	0,05	0,05	0,04	0,04	<0,001	~0,001	
152	2354	—“—	—“—	—“—	—“—	0,3	2,5	2,5	0,015	0,05	0,1	0,05	0,2	0,03	<0,001	~0,001	
153	2355	—“—	—“—	—“—	—“—	0,025	2,5	5,0	0,03	0,05	0,07	0,05	0,03	<0,001	<0,001	~0,001	
154	2356	žiedas	—“—	—“—	—“—	2,0	1,4	10,0	0,01	0,03	0,18	0,04	0,35	0,04	<0,001	~0,002	
155	2357	—“—	—“—	—“—	—“—	0,9	3,0	5,0	0,01	0,06	0,1	0,16	0,02	0,004	0,01	~0,001	
156	2358	ivija	d. k. Nr. 4	—“—	—“—	0,1	0,18	<0,001	0,002	0,2	0,016	0,005	0,07	<0,001	<0,001	~0,002	
157	2359	žiedas	—“—	—“—	—“—	0,1	3,0	4,0	0,003	0,06	0,09	0,008	0,2	0,033	0,003	~0,002	
158	2360	—“—	kalavijo rankenos skersiniš segé	—“—	—“—	3,0	1,0	1,6	0,016	0,02	0,3	0,008	0,45	0,035	0,003	~0,002	
159	2361	—“—	—“—	—“—	—“—	6,0	2,5	2,5	0,02	0,05	0,15	0,05	0,1	0,045	0,001	0,01	~0,002
160	2362a	laužavieļē 14 pl.	—“—	—“—	—“—	5,0	4,0	6,0	0,01	0,08	0,08	0,03	0,16	0,01	<0,001	<0,002	
161	2362b	segēs adata	—“—	—“—	—“—	7,0	2,5	5,0	0,01	0,05	0,06	0,008	0,1	0,03	0,001	0,02	~0,002
162	2363	segé	—“—	—“—	—“—	0,016	~12,0	2,5	0,05	0,4	0,1	0,05	0,16	0,04	0,001	0,02	~0,001
163	2364	—“—	—“—	—“—	—“—	0,25	3,0	2,0	0,05	0,06	0,25	0,1	0,3	0,045	0,001	0,02	~0,003
164	2365	—“—	—“—	—“—	—“—	2,0	2,0	1,8	0,006	0,04	0,05	0,05	0,08	0,035	0,001	0,01	~0,002
165	2366	—“—	—“—	—“—	—“—	0,9	0,5	2,5	0,01	0,01	0,09	0,003	0,1	0,03	0,001	<0,001	~0,001
166	2367a	—“—	—“—	—“—	—“—	0,35	3,0	4,0	0,003	0,06	0,02	0,008	0,08	0,007	<0,001	<0,002	~0,002
167	2367b	segis adata	—“—	—“—	—“—	0,002	0,9	0,1	0,05	0,02	0,05	0,05	0,035	0,035	0,001	0,02	~0,004
168	2368a	segé	—“—	—“—	—“—	2,5	0,35	4,0	0,01	0,007	0,1	0,03	0,45	0,035	0,001	0,02	~0,002
169	2368b	segēs adata	—“—	—“—	—“—	2,0	0,35	3,0	0,01	0,007	0,08	0,1	0,15	0,02	0,01	0,02	~0,002
170	2369a	segé	—“—	—“—	—“—	4,0	0,6	10,0	0,01	0,01	0,01	0,008	0,3	0,04	0,001	0,02	~0,002
171	2369b	segēs adata	—“—	—“—	—“—	0,9	3,0	3,5	0,016	0,06	0,2	0,025	0,2	0,09	0,001	0,01	~0,005
172	2370	segé	—“—	—“—	—“—	8,0	2,0	1,6	0,04	0,03	0,1	0,04	0,3	0,07	0,001	0,01	~0,002
173	2371	—“—	—“—	—“—	—“—	0,4	5,5	12,0	0,03	0,1	0,2	0,6	0,2	0,05	0,016	0,01	~0,002
174	2372a	—“—	—“—	—“—	—“—	2,5	2,0	9,0	0,003	0,04	0,1	0,009	0,16	0,03	? 0,02	0,01	~0,001
175	2372b	segēs adata	—“—	—“—	—“—	0,35	3,5	2,0	0,01	0,07	0,15	0,05	0,03	0,08	0,001	0,01	~0,004
176	2373	segé	—“—	—“—	—“—	8,0	3,0	3,5	0,003	0,06	0,04	0,009	0,08	0,01	0,001	0,01	~0,001
177	2374	—“—	—“—	—“—	—“—	2,5	1,2	1,6	0,002	0,03	0,05	0,05	0,05	0,03	0,001	0,01	~0,002
178	2375	apyranké	—“—	—“—	—“—	0,9	3,0	4,0	0,009	0,06	0,1	0,25	0,16	0,03	<0,001	0,01	~0,001
179	2376	—“—	—“—	—“—	—“—	0,9	2,5	1,5	0,004	0,05	0,08	0,009	0,005	0,03	<0,001	0,01	~0,001
180	2377	—“—	—“—	—“—	—“—	0,003	3,0	3,5	0,004	0,06	0,01	0,009	0,002	0,01	? 0,01	0,01	~0,001
181	2378	žiedas	—“—	—“—	—“—	0,7	1,0	2,0	0,01	0,02	0,05	0,009	0,01	0,025	? 0,01	0,01	~0,001
182	2379	raktas	—“—	—“—	—“—	8,0	2,0	0,8	0,01	0,04	0,1	0,05	0,08	0,035	<0,001	0,01	~0,001
183	2380	sagris	—“—	—“—	—“—	0,3	3,5	4,0	0,03	0,07	0,04	0,04	0,08	0,02	0,001	0,01	~0,001
184	2381	ivija	—“—	—“—	—“—	0,01	0,2	? 0,05	0,004	0,1	0,05	0,08	0,04	0,001	0,01	0,002	~0,002
185	2382	—“—	—“—	—“—	—“—	0,1	2,5	3,5	0,01	0,05	0,1	0,25	0,05	0,03	0,002	0,01	~0,002
186	2426	žiedas	—“—	—“—	—“—	3,0	1,0	7,0	0,02	0,02	0,1	0,009	0,3	0,04	0,001	0,03	~0,001
187	2427	segé	—“—	—“—	—“—	9,0	1,0	2,0	0,015	0,02	0,35	0,5	0,035	0,004	0,02	~0,002	
188	2220	žiedas	—“—	—“—	—“—	0,007	0,2	12,0	0,008	0,04	0,09	0,002	0,1	0,003	0,001	~0,001	~0,002
189	2221	—“—	—“—	—“—	—“—	7,0	3,0	3,5	0,008	0,06	0,1	0,15	0,08	0,06	0,006	0,001	~0,002
190	2222a	apgāvīvo plōks-tele	—“—	—“—	—“—	1,0	3,0	6,0	0,01	0,06	0,15	0,08	0,1	0,06	0,006	0,001	~0,002
191	2222b	—“—	—“—	—“—	—“—	2,5	3,0	5,0	0,01	0,06	0,15	0,25	0,15	0,04	0,001	<0,01	~0,002
192	2223a	žvangutis	—“—	—“—	—“—	1,0	3,0	0,15	0,03	0,06	0,4	0,15	0,001	0,015	0,001	~0,001	~0,001
193	2223b	—“—	—“—	—“—	—“—	8,0	3,0	0,05	0,02	0,06	0,8	0,25	0,07	0,002	0,001	~0,001	~0,001
194	2224	raktas	—“—	—“—	—“—	1,5	3,5	1,0	0,03	0,07	0,18	0,2	0,035	0,005	0,005	0,001	~0,001

## LENTELES TĒSINYS

Anali- zēs Nr.	Labora- torio Nr.	Daiktos pavadinimas	Rādīmo vieta, kāpo Nr.	Cu	Sn	Pb	Zn	Bi	Ag	Sb	As	Fe	Ni	Co	Mn	Au
195	2225	adatīne	k. Nr. 86	2,5	1,0	0,002	0,003	0,1	0,06	0,09	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
196	2226	segē	"	1,8	2,0	0,002	0,02	0,04	0,02	0,03	0,003	0,02	0,005	0,035	0,006	0,006
197	2227	"	"	0,7	0,8	0,002	0,01	0,02	0,01	0,03	0,003	0,01	0,001	0,001	0,001	< 0,01
198	2228	"	"	6,0	2,0	3,5	0,01	0,04	0,1	0,18	0,1	0,03	0,001	0,001	0,001	< 0,001
199	2229a	"	k. Nr. 141	1,5	2,5	2,0	0,006	0,05	0,1	0,08	0,15	0,06	0,002	0,002	0,002	< 0,003
200	2229b	segēs adata	"	0,02	2,0	12,0	0,04	0,04	0,4	0,004	1,3	0,06	0,001	0,001	0,001	< 0,002
201	2230	žiedas	"	8,0	2,0	0,04	0,05	0,3	0,05	0,8	0,07	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008
202	2238	segē	"	2,5	0,45	7,0	0,01	0,009	0,1	0,05	0,15	0,025	0,001	0,001	0,001	< 0,001
203	2239	raktais	"	4,0	0,15	5,0	0,02	0,003	0,07	0,05	0,15	0,035	0,015	0,015	0,015	< 0,002
204	2240	"	"	2,5	0,25	12,0	0,008	0,005	0,1	0,15	0,35	0,09	0,04	0,02	0,02	< 0,002
205	2241	"	"	1,8	2,5	7,0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,3	0,035	0,01	0,01	0,01	< 0,003
206	2242	adatīne	"	20,0	10,0	"	"	"	"	0,8	0,15	0,09	0,015	0,015	0,015	< 0,002
207	2243	segē	"	20,0	0,4	1,6	0,004	0,008	0,1	0,06	0,2	0,03	0,001	0,001	0,001	< 0,002
208	2244	raktais	"	3,0	1,0	12,0	0,02	0,02	0,1	0,02	0,45	0,01	0,06	0,01	0,01	< 0,002
209	2245	"	"	12,0	2,0	2,0	0,05	0,04	0,1	0,6	0,1	0,09	0,005	0,005	0,005	< 0,002
210	2246	segē	"	0,2	0,15	7,0	0,003	0,009	0,25	0,01	0,45	0,02	—	—	—	< 0,001
211	2247	žiedas	"	0,9	3,0	3,5	0,004	0,006	0,1	0,06	0,45	0,06	0,004	0,004	0,004	< 0,001
212	2248	žvangučis	"	8,0	2,0	"	"	"	0,008	0,04	0,1	0,005	0,03	0,004	0,004	< 0,001
213	2249	segē	"	1,5	1,2	3,0	0,01	0,03	0,045	0,07	0,1	0,03	0,001	0,001	0,001	< 0,001
214	2250	žiedas	"	2,0	1,2	1,5	0,02	0,03	0,06	0,06	0,1	0,035	0,001	0,001	0,001	< 0,001
215	2383	segē	"	2,5	3,0	1,5	0,009	0,006	0,1	0,05	0,05	0,03	0,004	0,004	0,004	< 0,002
216	2384	"	"	0,9	0,5	5,0	0,03	0,03	0,35	0,05	0,45	0,03	0,005	0,005	0,006	< 0,006
217	2385	"	"	2,5	1,2	2,0	0,01	0,03	0,1	0,25	0,25	0,06	0,004	0,004	0,004	< 0,002
218	2386	"	"	8,0	0,35	0,02	0,03	0,007	0,3	0,25	0,5	0,06	0,001	0,001	0,001	< 0,002
219	2387	"	"	0,016	0,06	3,0	0,02	0,002	0,03	0,08	0,02	0,002	0,001	0,001	0,001	< 0,001
220	2388	"	"	6,0	8,0	2,0	0,05	0,2	0,8	0,005	0,2	0,005	0,005	0,005	0,005	< 0,001
221	2389a	žvangučis	"	6,0	3,5	0,05	0,015	0,07	0,1	0,08	< 0,001	0,001	0,003	0,003	0,003	< 0,002
222	2389b	raktais	"	2,5	3,0	0,1	0,03	0,06	0,35	1,5	0,2	0,035	0,002	0,002	0,002	< 0,002
223	2390	žiedas	"	2,5	2,0	0,1	0,01	0,04	0,8	2,0	0,001	0,035	0,004	0,004	0,004	< 0,001
224	2391	raktais	"	1,8	3,5	0,8	0,01	0,07	0,1	0,08	0,1	0,03	0,002	0,002	0,002	< 0,001
225	2392	žiedas	"	2,5	1,0	1,8	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,03	0,004	0,004	0,004	< 0,002
226	2393	segēs adata	"	1,8	2,5	1,0	0,03	0,02	0,1	0,25	0,45	0,03	0,003	0,003	0,003	< 0,001
227	2394	segē	"	0,9	0,35	5,0	0,006	0,006	0,09	0,02	0,1	0,016	0,002	0,002	0,002	< 0,006
228	2395	"	"	9,0	0,6	0,3	0,01	0,01	0,3	0,2	0,35	0,035	0,004	0,004	0,004	< 0,002
229	2396	"	"	3,0	2,0	2,5	0,002	0,04	0,1	0,05	0,06	0,03	0,004	0,004	0,004	< 0,002
230	2397	"	"	8,0	3,0	2,0	0,01	0,06	0,15	0,05	0,08	0,03	0,004	0,004	0,004	< 0,001
231	2398a	segē	"	0,9	2,5	1,5	0,04	0,05	0,07	0,1	0,08	0,03	0,002	0,002	0,002	< 0,003
232	2398b	žiedas	"	2,0	5,5	3,0	0,04	0,1	0,1	0,35	0,2	0,025	0,004	0,004	0,004	< 0,003
233	2399	segē	"	10,0	1,5	0,04	0,03	0,25	0,02	0,16	0,2	0,035	0,004	0,004	0,004	< 0,002
234	2400	raktais	"	8,0	3,0	2,0	0,01	0,06	0,15	0,05	0,08	0,03	0,001	0,001	0,001	< 0,002
235	2401	segē	"	10,0	1,6	2,5	0,01	0,03	0,09	0,05	0,06	0,03	0,002	0,002	0,002	< 0,001
236	2402	"	"	8,0	7,0	1,5	0,05	0,05	0,07	0,1	0,08	0,07	0,002	0,002	0,002	< 0,001
237	2403	žiedas	"	1,6	7,0	5,0	0,01	0,3	0,1	0,2	0,025	0,004	0,004	0,004	0,004	< 0,001
238	2404	segē	"	1,0	1,0	2,0	0,003	0,02	0,045	0,03	0,05	0,02	0,001	0,001	0,001	< 0,002
239	2405	"	"	12,0	5,5	0,02	0,05	0,1	1,0	0,4	0,1	0,06	0,001	0,001	0,001	< 0,003
240	2406	raktais	"	8,0	3,5	1,8	0,01	0,007	0,045	0,02	0,16	0,025	0,004	0,004	0,004	< 0,006
241	2407	apyrankē	"	2,5	0,35	0,3	0,01	0,006	0,1	0,08	0,16	0,025	0,004	0,004	0,004	< 0,001
242	2408	žiedas	"	10,0	4,0	3,5	0,05	0,08	0,1	0,16	0,08	0,01	0,003	0,003	0,003	< 0,001
243	2409	segē	"	4,5	3,0	5,0	0,01	0,06	0,3	0,08	0,16	0,03	0,003	0,003	0,003	< 0,001
244	2428	grandis	"	4,5	3,0	5,0	0,01	0,06	0,3	0,08	0,16	0,03	0,003	0,003	0,003	< 0,003



ponenčių lydinių su vyraujančiu cinku — 75 dirbiniai (51,72%), III — daugiakomponenčių lydinių su vyraujančiu alavu — 38 dirbiniai (26,21%), IV — alavingujių bronzų — 7 dirbiniai (4,83%) ir V — „švaraus“ vario — 8 dirbiniai (5,52%). Vyrauja II grupės lydiniai, kurie sudaro daugiau nei pusę visų ištirtų šio laikotarpio Obelių kapinyno radinių.

XV a. dirbinių pagaminti iš 4 metalurginių grupių metalo: I — tomako arba žalvario — 8 dirbiniai (7,27%), II — daugiakomponenčių lydinių su vyraujančiu cinku — 38 dirbiniai (34,55%), III — daugiakomponenčių lydinių su vyraujančiu alavu — 32 dirbiniai (29,09%) ir IV — alavingujių bronzų — 32 dirbiniai (29,09%).

Tam tikros įtakos Obelių kapinyno spalvotojo metalo dirbinių suskirstymui į metalurgines grupes turėjo dirbinių tipai. Bet daugiau lėmė chronologinis skirtumas. Antai ankstyviausiuose (V—VI a.) dirbiniuose daugiau yra cinko (vyrauja I ir II metalurginė grupė), XIII—XIV a. dirbiniuose pagausėja alavo, ir didžioji jų da-

lis priklauso daugiakomponenčių lydinių grupėms (III ir III metalurginė grupė), o XV a. dirbiniuose alavas ima vyrauti (III ir IV metalurginė grupė, apie 60% visų ištirtų radinių).

Palyginę Obelių kapinyno skirtingų laikotarpių spalvotajį metalą su kitų Lietuvos kapinynų tų pačių laikotarpių metalu, matome, jog jis beveik tapatus (pav. 2—4). Labiau skiriasi Obelių įvairių chronologinių laikotarpių metalas (pav. 1). Tai, matyt, priklausė nuo spalvotojo metalo žaliavos ir dirbinių paskirties.

## LITERATŪRA

1. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. V., 1977. T. 3.
2. Vaitkunskienė L., Merkevičius A. Spalvočių metalų dirbiniai ir jų gamyba // Lietuvių materialinė kultūra IX—XIII amžiuje. V., 1978. T. 1. P. 89—116.
3. Приближенный количественный спектральный анализ минерального сырья / Ред. М. М. Клер. М., 1959.
4. Черных Е. Н., Хоферте Д. Б., Барцева Т. Б. Металлургические группы цветного металла I тыс. н. э. из Прибалтики // Краткие сообщения / Ин-т археологии АН СССР. 1969. Вып. 119. С. 109.

## БРОНЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

А. МЕРКЯВИЧЮС

### РЕЗЮМЕ

Представлены данные спектрального анализа 297 бронзовых изделий из могильника Обяляй. В могильнике выявлены 3 отдельных хронологических периода: погребений V—VI, XIII—XIV и XV вв.

Установлено, что большинство изделий отлиты из сложных искусственных сплавов на медной основе. Основной легирующий компонент в 42 исследованных изделиях V—VI вв. могильника Обяляй — цинк (в среднем 8,39%), затем следует свинец (0,84%) и олово (0,79%). В 145 изделиях XIII—XIV вв. основной легирующий компонент тоже цинк (в среднем 4,12%), потом олово (2,56%) и свинец (2,30%). В 110 изделиях XV в. основным легирующим компонентом уже является олово (в среднем 4,53%), затем следует цинк (3,3%) и свинец (2,45%). Примеси других металлов в изделиях всех хронологических периодов незначительны.

Из 6 металлургических групп, характерных для металла Восточной Европы I тысячелетия н. э., в изделиях V—VI вв. могильника Обяляй определены 4: I — томпак или латунь — 19 предметов (45,24% всех исследованных изделий этого периода), II — многокомпонентные сплавы с преобладанием цинка — 20 предметов (47,6%), III — многокомпонентные сплавы с преобладанием олова — 2 предмета (4,76%) и IV — оловянные бронзы — 1 предмет (2,38%) (рис. 1).

В изделиях XIII—XIV вв. выделены 5 металлургических групп: I — томпак или латунь — 17 предметов (11,72% всех исследованных изделий этого периода), II — многокомпонентные сплавы с преобладанием цинка — 75 предметов (51,72%), III — многокомпонентные сплавы с преобладанием олова — 38 предметов

(26,21%), IV — оловянные бронзы — 7 предметов (4,83%) и V — «чистая» медь — 8 предметов (5,52%).

В изделиях XV в. определены 4 металлургические группы: I — томпак или латунь — 8 предметов (7,27% всех исследованных изделий этого периода), II — многокомпонентные сплавы с преобладанием цинка — 38 предметов (34,55%), III — многокомпонентные сплавы с преобладанием олова — 32 предмета (29,09%) и IV — оловянные бронзы — 32 предмета (29,09%).

Установлено некоторое влияние отдельных типов вешней на их распределение по вышеуказанным металлургическим группам. Однако значительно сильнее выражено различие металла в хронологическом отношении. Так, в изделиях из могильника Обяляй самого раннего периода (V—VI вв.) отмечен высокий процент цинка (преобладают изделия I и II металлургических групп). В изделиях XIII—XIV вв. процент цинка уменьшается и возрастает процент олова — преобладают многокомпонентные сплавы II и III групп. В изделиях XV в. олово становится основным легирующим компонентом и преобладают металлы III и IV металлургических групп, из которых отлиты около 60% всех исследованных изделий.

Химический состав цветного металла отдельных хронологических периодов могильника Обяляй и соответствующих периодов остальной территории Литвы почти идентичен (рис. 2—4). Выявлены только значительные различия между металлом изделий отдельных хронологических периодов могильника Обяляй (рис. 1). Это объясняется неодинаковым химическим составом цветного металла, поступившего в Литву в отдельные хронологические периоды, а также назначением самих изделий.